

SM1® - STRAHLMEISTER®

Рукав для пескоструйной очистки

**Применение:**

- ⌚ Специальный рукав - разработан для подачи абразивных веществ. Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки, для очистки кварцевым песком, стальной дробью, корундом, стеклом и т. д.

Показатель:

- ⌚ Благодаря износостойкому внутреннему слою рукава, рукав имеет большой срок службы.
- ⌚ Износ внутреннего слоя в среднем 36 mm³ (согласно DIN ISO 4649:2006).
- ⌚ Безопасность в отношении возникновения электрического заряда обеспечивается антistатическим внутренним слоем.

Стандарты/допуски:

- ⌚ Исполнение по EN ISO 3861:2008.

Примечания:

- ⌚ Можно получить 4 слоя усиления для особо тяжелого применения на основе запроса.

**Температурный режим:** -35 °C/+80 °C.**Запас прочности:** 3,5 : 1**Внутренний слой:** SBR/NR/BR, черный, гладкий, антистатический, повышенная износостойкость.**Армирование:** Тканевое усиление, навивка.**Наружный слой:** SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.**Обозначение:** непрерывная желтая маркировка: "SEMPERIT S SM1® Sandstrahl-Shotblast Strahlmeister® PN 12 bar".

| Номер позиции | Внутр. диаметр в мм | Внутр. диаметр в дюйм | Толщ. ст. в мм | Наружный диаметр в мм | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. в (мин.) мм | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) м |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 48383 1370 | 13,0 | 1/2 | 7,0 | 27,0 | 12 | 2 | 130 | 0,50 | 40 |
| 48383 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 12 | 2 | 190 | 0,45 | 40 |
| 48383 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
| 48383 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 12 | 2 | 250 | 0,80 | 40 |
| 48383 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 2 | 320 | 1,10 | 40 |
| 48383 3212 | 32,0 | 1 1/4 | 12,0 | 56,0 | 12 | 4 | 320 | 1,80 | 40 |
| 48383 3890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 2 | 380 | 1,50 | 40 |
| 48383 3811 | 38,0 | 1 1/2 | 11,1 | 60,2 | 12 | 2 | 380 | 1,95 | 40 |
| 48383 4290 | 42,0 | | 9,0 | 60,0 | 12 | 2 | 420 | 1,65 | 40 |

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно усовершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperfex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям [о постоянстве химикалий и директивах по чистке]. При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.