Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 20-3-1 Cardea® 2К Грунт по Пластику

Описание Продукции	Cardea® 2К Грунт по Пластику разработан для заполнения повреждений и неровностей автомобильных пластиков. Может использоваться в качестве шлифуемой версии и версии мокрый по мокрому.		
Продукты и Добавки	Cardea® 2К Грунт по Пластику Cardea® 2К Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 Cardea® Универсальный Разбавитель ТДС но: 50-2-1		
Пригодные Поверхности	Автомобильный пластик (в основном PP, PA, ABS, ABS/PC ,PA)		
Подготовка Поверхности	Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, ополосните и оставьте до полного высыхания. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Обработайте абразивом для пластиковых поверхностей. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.		
Пропорции Смешивания		*По объему*	*По весу*
	Cardea® 2К Грунт по Пластику	100	100
	Cardea® 2К Акриловый Отвердитель	25	20
	Cardea® Универсальный Разбавитель	40 - 60	30 -50
Вязкость	18-20 сек /20˚C (DIN 4)		
Срок Годности Смеси	4 ч (при 20°C)		
Параметры Краскопульта	*Вид*	*Диаметр Сопла*	*Давление*
	Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 4 бара
	Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	2 - 4 бара
	HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм	2 - 2,2 бара
	HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,4 мм	2 - 2,2 бара
Нанесение	2 слоя		
Выдержка	5 -10 минут (при 20 °C) между слоями. В версии мокрым по мокрому необходимо выдержать 30 минут (при 20°C) перед нанесением следующего слоя.		
Сушка	60˚C / 30 минут Нанесите следующий слой в течении 24 часов.		
Толщина Сухой Пленки	10 - 40 µм		
Теоретический Расход	18 м²/л при 25 µм		

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 20-3-1

Cardea® 2К Грунт по Пластику

Последующие Слои	**Сухой Шлифование** P400/P500 **Мокрое Шлифование** P800/P1000 **Внимание:** Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом. Cardea® Базовые и 2К эмали. ТДС но: 30-3-1, 30-1-1
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® 2К Грунт по Пластику : 0,5 л Cardea® 2К Акриловый Отвердитель : 0,5 л
Цвет	Серый
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. Ankara Asfaltı 25. km. 35730 İzmir/Turkey visit us @ www.kansaialtan.com.tr T:+90 (232) 870 14 70 F:+90 (232) 870 00 70

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 20-3-2 Cardea® 1К Грунт для Пластика

Описание Продукции	Cardea® 1К Грунт для Пластика это однокомпонентный грунт воздушной сушки, разработанный для увеличения адгезии при окраске пластиковых частей автомобиля.			
Продукты и Добавки	Cardea® 1К Грунт для Пластика			
Пригодные Поверхности	Автомобильный пластик - в основном PP/EPDM **Внимание:** Не наносить на полиэтилен.			
Подготовка Поверхности	Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, ополосните и оставьте до полного высыхания. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Обработайте абразивом для пластиковых поверхностей. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.			
Пропорции Смешивания	Готов к применению - не разбавлять			
Вязкость	9 – 13 с/20˚C (DIN 4)			
Параметры Краскопульта	*Вид*	*Диаметр Сопла*	*Давление*	
	Пистолет с верхней подачей	1,2 - 1,4 мм	1,5 - 2,2 бара	
Нанесение	Встрехите перед нанесением. Нанесите в 1-2 слоя. Во избежения проблем с адгезией, толщина сухой пленки не должна превышать 4 µм.			
Выдержка	3 - 5 минут (при 20°C) перед следующим слоем. Нанесите следующий слой в течении 48 часов (при 20°C), иначе обработайте абразивом для пластиковых поверхностей и нанесите один слой грунта для пластика.			
Толщина Сухой Пленки	до 4 µм			
Теоретический Расход	8,5 м²/л при 4 µм			
Последующие Покрытия	Cardea® Грунтовки, Базовые и 2К эмали. Смотрите ТДС 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1, 30-3-1, 30-1-1			
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.			
Упаковка	Cardea® 1К Грунт для Пластика : 1 л			
Цвет	Прозрачный (Содержит частички перломутра)			
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.			

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

ТДС 20-1-1 Cardea® 4+1 Акриловая Грунтовка

Описание Продукции

Cardea® 4+1 Акриловая Грунтовка это акриловый грунт разработанный для авторемонтных целей. Грунт легко шлифуется и быстро сохнет. Изменяя пропорции смешивания есть возможность нанесения мокрым по мокрому.

Продукты и Добавки

Cardea® 4+1 Акриловые Грунтовки
Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта ТДС но: 40-1-1
Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1

Пригодные Поверхности

Шлифованое электрофорезное покрытие (CED) или старое отделочное покрытие, ПЭ шпатлевки, поверхности из стали, кислотные и эпоксидные грунты.

Подготовка Поверхности

Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки.

Электрофорез (CED) : Абразивная тряпка или сухое шлифование - P320
Сталь : сухое шлифование - P120 → P220
ПЭ Шпатлевки : сухое шлифование - P180 → P280
Старое отделочное покритие : сухое шлифование - P220 → P320

Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.
Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.

Пропорции Смешивания

	Шлифуемая Версия		Мокрый по мокрому	
	По объему	*По весу*	*По объему*	*По весу*
Cardea® 4+1 Акриловые Грунтовки	100	100	100	100
Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта	25	15	25	15
Cardea® Универсальные Разбавители	10 - 35	5 - 15	70 - 110	40 - 60

Вязкость

Шлифуемая версия : 16 - 18 c/20˚C (DIN 4)
Мокрый по мокрому : 11 - 12 c/20˚C (DIN 4)

Срок Годности Смеси

Шлифуемая версия : 40 мин (при 20°C)
Мокрый по мокрому : 3 - 4 часа (при 20°C)

Параметры Краскопульта

Вид	*Диаметр сопла*	*Давление*
Пистолет с нижней подачей	1,8-2,0 мм	2 - 4 бара
Пистолет с верхней подачей	1,6-1,8 мм	2 - 4 бара
HVLP Пистолет с нижней подачей	1,8-2,0 мм	2 - 2,2 бара
HVLP Пистолет с верхней подачей	1,7-1,9 мм	2 - 2,2 бара
(мокрый по мокрому)		
Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 4 бара
Пистолет с верхней подачей	1,3-1,5 мм	2 - 4 бара

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

ТДС 20-1-1 Cardea® 4+1 Акриловая Грунтовка

Нанесение	Шлифуемая версия : 2 - 3 слоя Мокрый по мокрому: 2 слоя	При нанесении мокрым-по-мокрому пыль или мелкая грязь может убираться через 1 - 1,5 часа при 20°C или 20 минут при 60°C после нанесения при помощи абразивной бумаги P1200.
Выдержка	10 минут (при 20 °C) **Внимание:** Наносите следующий слой мокрым по мокрому предварительно выдержав панель от 5 до 30 минут после нанесения грунта. **Внимание:** Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в камере, толщины слоя и циркуляции воздуха.	
Сушка	60˚C / 30 мин 20°C / 2 ч	
Толщина Сухой Пленки	Шлифуемая версия : 50 µм / слой Мокрый по мокрому : 25 - 30 µм	
Теоретический Расход	Шлифуемая версия : 12 м²/л при 50 µм Мокрый по мокрому : 26 м²/л при 25 µм	
Последующие Слои	**Сухое Шлифование** Начальное : P320 Завершающее : P400/P500 **Мокрое Шлифование** Начальное : P500/P600 Завершающее : P800/P1000 **Внимание:** Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом. Cardea® Базовые и 2K Эмали. Смотрите ТДС но: 30-3-1, 30-1-1	
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.	
Упаковка	Cardea® 4+1 Акриловые Грунтовки : 1 л Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта : 0,25 л	
Цвет	Черный, серый, белый	
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.	

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 20-1-2 Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт

Описание Продукции	Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт это быстросохнущий акриловый грунт с хорошей наполняющей способностью. Грунт создает тослстый слой и служит для наполнения глубоких повреждений.
Продукты и Добавки	Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта ТДС но: 40-1-1 Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1
Пригодные Поверхности	Шлифованое электрофорезное покрытие (CED) или старое отделочное покрытие, ПЭ шпатлевки, поверхности из стали, кислотные и эпоксидные грунты.
Подготовка Поверхности	Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки. **Электрофорез (CED)** : Абразивная тряпка или сухое шлифование - P320 **Сталь** : сухое шлифование - P120 → P220 **ПЭ Шпатлевки** : сухое шлифование - P180 → P280 **Старое отделочное покрытие** : сухое шлифование - P220 → P320 Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.
Пропорции Смешивания	*По Объему* / *По Весу* Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт 100 / 100 Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта 25 / 15 Cardea® Универсальные Разбавители 15 - 30 / 10 - 15
Вязкость	25 - 30 с / 20˚C (DIN 4)
Срок Годности Смеси	30 мин (при 20°C)
Параметры Краскопульта	*Вид* / *Диаметр сопла* / *Давление* Пистолет с нижней подачей / 1,8-2,0 мм / 2 - 4 бара Пистолет с верхней подачей / 1,6-1,8 мм / 2 - 4 бара HVLP Пистолет с нижней подачей / 1,8-2,0 мм / 2 - 2,2 бара HVLP Пистолет с верхней подачей / 1,7-1,9 мм / 2 - 2,2 бара
Нанесение	2 - 3 слоя
Выдержка	10 минут (при 20 °C) **Внимание:** Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в камере, толщины слоя и циркуляции воздуха.

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. Ankara Asfaltı 25. km. 35730 İzmir/Turkey visit us @ www.kansaialtan.com.tr T:+90 (232) 870 14 70 F:+90 (232) 870 00 70



ТСД 20-1-2 Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт

Сушка	60˚C / 30 мин 20°C / 3 ч
Толщина Сухой Пленки	70 - 80 µм / слой
Теоретический Расход	9 м²/л при 70 µм
Последующие Слои	**Сухое Шлифование** Начальное : P320 Завершающее : P400/P500 **Мокрое Шлифование** Начальное : P500-600 Завершающее : P800/P1000 **Внимание:** Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования. Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом. Cardea® Базовые и 2К Эмали. Смотрите ТДС но: 30-3-1, 30-1-1
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® 4+1 Толстослойный Грунт : 1 л Cardea® 4+1 Отвердитель для Грунта : 0,25 л
Цвет	Серый
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ТДС 30-1-1

Cardea® Базовая Эмаль

Описание Продукции

Cardea® Базовая Эмаль получается при смешивании компонентов из микс-системы Cardea® MM. Являясь акриловой системой базовая эмаль имеется в солидных цветах а также цветах с эфектами (металлик, перламутр).

Продукты и Добавки

Cardea® MM Компоненты
Cardea® 2K Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 (в 3-х слойной системе)
Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1

Пригодные Поверхности

Cardea® Грунты и Наполнители, старые отделочные покрытия
Внимание: Не наносите на термопластичные акриловые поверхности.

Подготовка Поверхности

Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки.

Сухое шлифование - P400/P500 наждачная бумага

Мокрое шлифование - P800/P1000 наждачная бумага

Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.
Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.

Пропорции Смешивания



2-х слойная система	***По Объему***	***По Весу***
Cardea® Базовая Эмаль	100	100
Cardea® Универсальные Разбавители	90 - 130	80 - 120

3-х слойная система		
Первый слой		
Cardea® Базовая Эмаль	100	100
Cardea® 2K Акриловый Отвердитель	20	20
Cardea® Универсальные Разбавители	80 - 100	70 - 90
Второй слой		
Cardea® Базовая Эмаль	100	100
Cardea® Универсальные Разбавители	90 - 130	80 - 120

Вязкость

13 - 16 с / 20˚C (DIN 4)

Срок Годности Смеси

≥12 ч (при 20°C)

Параметры Краскопульта

Вид	*Диаметр сопла*	*Давление*
Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	3 - 4 бара
Пистолет с верхней подачей	1,3-1,5 мм	3 - 4 бара
HVLP Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 2,2 бара
HVLP Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	2 - 2,2 бара

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

ТДС 30-1-1

Cardea® Базовая Эмаль

Нанесение	***2-х слойная система:*** *Солидные цвета:* Нанесите 2-3 слоя до достяжения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. *Цвета с металликом / перломутром:* Нанесите 2-3 слоя до достяжения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. При необходимости увеличьте растояние между краскопультом и поверхностью при нанесении последнего слоя. ***3-х слойная система:*** *Первый слой:* Нанесите 2-3 слоя до достяжения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. *Второй слой:* Нанесите несколько полуглянцевых слоев увеличивая растояние между краскопультом и поверхностью. выдерживайте 5-10 минут между слоями.
Выдержка	5 - 10 минут (при 20 °C)
Толщина Сухой Пленки	15 - 25 µм (зависит от цвета)
Теоретический Расход	7 - 15 м²/л при 15 µм (зависит от цвета)
Последующие Слои	Cardea® 2K Акриловые Лаки. Смотрите ТДС Но: 30-2-1, 30-2-2
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители
Упаковка	Cardea® MM Компоненты : 0,9 л; 3,5 л Cardea® 2K Акриловый Отвердитель : 0,5 л
Цвет	Смотрите ALESCO Global Color Navigator
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ТДС 30-2-2 Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear

Описание Продукции	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear это лак с повышеным глянцем и стойкостью к внешним факторам.			
Продукты и Добавки	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear Cardea® 2K Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1			
Пригодные Поверхности	Cardea® Базовые Эмали			
Пропорции Смешивания		*По Объему*	*По Весу*	
	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear	100	100	
	Cardea® 2K Акриловый Отвердитель	50	50	
	Cardea® Универсальные Разбавители	0 - 10	0 - 10	
Вязкость	13-14 с / 20˚C (DIN 4)			
Срок Годности Смеси	3 ч / 20˚C			
Параметры Краскопульта	*Вид*	*Диаметр Сопла*	*Давление*	
	Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	3 - 4 бара	
	Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	3 - 4 бара	
	HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм	2 - 2,2 бара	
	HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,6 мм	2 - 2,2 бара	
Нанесение	2 слоя			
Выдержка	5 -10 минут (при 20 °C)			
Сушка		20°C	60°C	
	От пыли	15 мин		
	До полировки	5 ч	30 мин	
Полировка	В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.			
Толщина Сухой Пленки	50 - 60 µм			
Теоретический Расход	6 м²/л при 50 µм			
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.			
Упаковка	Cardea® Акриловый Лак - Crystal Clear : 1 л Cardea® 2K Акриловый Отвердитель : 0,5 л			
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.			

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 10-1-2 Cardea® Финишная Шпатлевка

Описание Продукции	Cardea® Финишная Шпатлевка разработана для наполнения неглубоких повреждений. Легко шлифуется и может быть использована как подложка для грунтов.
Продукты и Добавки	Cardea® Финишная Шпатлевка Отвердитель для шпатлевок
Пригодные Поверхности	Сталь, полиэфирные / эпоксидные поверхности, Cardea® Эпоксидный Грунт
Подготовка Поверхности	Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки. **Сталь** : сухое шлифование - P80 **Полиэфир / эпокси. поверхности** : сухое шлифование - P280 **Старое отделочное покрытие** : сухое шлифование - P80 → P180 → P280 Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.
Пропорции Смешивания	Cardea® Финишная Шпатлевка : 100 Отвердитель для шпатлевок : 2 **Внимание:** Перемешивайте до получения однородной массы.
Срок Годности Смеси	5-6 мин (при 20°C)
Нанесение	Нанесение должно производится при помощи шпателя под угдом 60° к поверхности. Заполняйте повреждение в несколько тонких слоев. Толщина сухой пленки не должна превышать 3 мм.
Сушка	20˚C/30 мин 40˚C/10 мин 5-6 мин Расстояние между поверхностью и коротковолновой ИК лампой должно быть 50 - 70 см и должны быть использованы в низком потенциальном режиме. Температура не должна превышать 70°C.
Последующие Слои	Сухое шлифование - P80 → P180 → P280 Cardea® грунты и наполнители. Смотрите ТДС Но: 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® Финишная Шпатлевка 1 кг & 1,8 кг Отвердитель для Шпатлевок 20 г & 36 г
Цвет	Желтый
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 30-2-1 Cardea® Акриловый Лак - Supercure

Описание Продукции	Cardea® Акриловый Лак - Supercure это быстросохнущий лак с прекрасной защитой от внешних факторов.	
Продукты и Добавки	Cardea® Акриловый Лак - Supercure Cardea® 2K Акриловый Отвердитель ТДС но: 40-2-1 Cardea® Универсальные Разбавители ТДС но: 50-2-1	
Пригодные Поверхности	Cardea® Базовая Эмаль	
Пропорции Смешивания		*По Объему* / *По Весу* Cardea® Акриловый Лак - Supercure 100 / 100 Cardea® 2K Акриловый Отвердитель 50 / 50 Cardea® Универсальные Разбавители 5 - 15 / 5 - 15
Вязкость	13-14 с / 20˚C (DIN 4)	
Срок Годности Смеси	4 ч / 20˚C	
Параметры Краскопульта		*Вид* / *Диаметр Сопла* / *Давление* Пистолет с нижней подачей / 1,4-1,6 мм / 3 - 4 бара Пистолет с верхней подачей / 1,2-1,5 мм / 3 - 4 бара HVLP Пистолет с нижней подачей / 1,5-1,7 мм / 2 - 2,2 бара HVLP Пистолет с верхней подачей / 1,3-1,6 мм / 2 - 2,2 бара
Нанесение	Предварительно нанесите ровномерный тонкий слой. Затем нанесите два мокрых слоя выдерживая 5-10 минут между ними.	
Выдержка	5 -10 минут (при 20 °C)	
Сушка		20°C / 60°C От пыли 10 мин До полировки 3 ч / 20 мин
Полировка	В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.	
Толщина Сухой Пленки	50 - 60 µм	
Теоретический Расход	5,5 - 6 м²/л при 50 µм	
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.	
Упаковка	Cardea® Акриловый Лак - Supercure : 1 л Cardea® 2K Акриловый Отвердитель : 0,5 л	
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.	

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. Ankara Asfaltı 25. km. 35730 İzmir /Turkey visit us @ www.kansaialtan.com.tr T:+90 (232) 870 14 70 F:+90 (232) 870 00 70

Cardea
auto refinish system

Техническая Информация

Окт. 2015

ТДС 10-1-1 Cardea® Универсальная Шпатлевка

Описание Продукции	Cardea® Универсальная Шпатлевка разработана для наполнения более глубоких погрешностей кузова автомобиля.
Продукты и Добавки	Cardea® Универсальная Шпатлевка Отвердитель для шпатлевок
Пригодные Поверхности	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, полиэфирные / эпоксидные поверхности, Cardea® Эпоксидный Грунт. **Внимание:** Не наносите на термопластичный акрил и кислотные грунты.
Подготовка Поверхности	Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки. **Сталь** : сухое шлифование - P80 **Оцинкованая сталь** : сухое шлифование - P180 **Алюминий** : сухое шлифование - P180 **Полиэфир / эпокси. Поверхности** : сухое шлифование - P280 **Старое отделочное покрытие** : сухое шлифование - P80 → P180 → P280 Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.
Пропорции Смешивания	Cardea® Универсальная Шпатлевка : 100 Отвердитель для шпатлевок : 2 **Внимание:** Перемешивайте до получения однородной массы.
Срок Годности Смеси	5-6 мин (при 20°C)
Нанесение	Нанесение должно производится при помощи шпателя под угдом 60° к поверхности. Заполняйте повреждение в несколько тонких слоев. Толщина сухой пленки не должна превышать 5 мм.
Сушка	20˚C/20 мин 40˚C/10 мин 5-6 мин Расстояние между поверхностью и коротковолновой ИК лампой должно быть 50 - 70 см и должны быть использованы в низком потенциальном режиме. Температура не должна превышать 70°C.
Последующие Слои	Сухое шлифование - P80 → P180 → P280 Cardea® грунты и наполнители. Смотрите ТДС Но: 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1
Очистка Оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка	Cardea® Универсальная Шпатлевка : 1 кг & 1,8 кг Отвердитель для шпатлевок : 20 г & 36 г
Цвет	Бежевый
Меры Безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.

KANSAI ALTAN

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашей системой, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности, если на конечный результат повлияли факторы вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

ALESCO KANSAI PAINT