

Пропитка по дереву универсальная «Silinom».

Универсальный пропиточный состав Silinom применяется как защитная и антисептическая пропитка для обработки деревянных конструкций, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других деревянных конструкций со строганной и нестроганной поверхностью.

Препарат представляет собой водный раствор на основе калиевого жидкого стекла. Прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха, не изменяет текстуру и внешний вид обрабатываемой поверхности, не окрашивает древесины, экологически безопасен, не выделяет в окружающую среду вредных веществ.

- Увеличивает срок службы древесины в 2-3 раза.
- Как биозащита допускается разбавление водой 1:1
- Трудновываем — химически связывается с древесиной
- Предохраняет древесину от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев
- Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- Способен проникать и заглубляться во влажной древесине
- Останавливает уже начавшееся биопоражение
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха
- Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал

Характеристика	Значение
Состав	Полисиликат (жидкое калиевое стекло), ПАВ, специальные добавки, вода.
Метод нанесения	Кистью, валиком, методом распыления, погружение материала в раствор.
Расход на 1 м ²	200 -240 гр/м ² в 2 слоя
Обновление покрытия	- внутри помещения 1 раз в 18 лет; - снаружи 1 раз в 10 лет
Инструкции по применению	Средство «Silinom» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5° С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.
Высыхание	При нормальных условиях (20°С и 65% относительной влажности воздуха) не менее 24 ч.
Хранение	В оригинальной упаковке при температуре +51- +30 *С. Не допускать замерзания!
Упаковочные единицы	пластиковая канистра 3кг, 5кг, 10 кг. пластиковая бочка 125 кг.
Срок годности	18 месяцев