



Юр. адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53 а, оф. 117
ИНН: 66168027204, КПП: 616801001, ОГРН: 1096194000660, ОКПО
89249904, Филиал АКБ «МБРР» (ОАО) г. Ростов-на-Дону
БИК: 046015967, р/с 40702810600060001816, к/с 30101810400000000967
Телефон/факс: (863) 200-65-94, 296-28-39, <http://www.ug-tech.ru/>

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКИ ТЕКСОТЕРМ.

При размораживании краски следует соблюдать следующие рекомендации:

- замороженную краску оттаивают постепенно в течение 6 часов в помещении с положительной температурой.
- **запрещается использовать для ускорения процесса размораживания пар, горячую воду, нагревательные приборы.**
- оттаявшую краску необходимо проверить на стабильность. Краска не должна иметь загустевших частиц и расслаиваться.
- перед употреблением краску необходимо перемешать строительным миксером, при необходимости развести водой до рабочей вязкости согласно Технической инструкции (ТИ) на краску и профильтровать.

С Уважением, Директор ООО «Юг-Технология»
Солянский А.Ю.

