




| | | |
|--|--|------------------------------|
| Palermo | | |
| Qualität | | 60 |
| Nummer | | 610, 636, 640, 641, 642, 643 |
| Material | hochwertiges Feinnarbiges semi Anilin Stärke 1,2 / 1,4 mm | |
| Brenntest, Zigarettenbrenntest | DIN EN 1021 Teil 1 + 2 | Ok. |
| Weiterreißfestigkeit (N/mm) | DIN EN ISO 3377-1 | >=20 N |
| Lichtecktheit | DIN EN ISO 105-B02 | >=4 |
| Reibechtheit | trocken 500 Touren / nass 80 Touren / Schweiß 50 Touren (DIN EN ISO 11640) | >=4 |
| Dauerfaltverhalten | (nach 50.000 Knickungen) DIN EN ISO 5402 | i.O. |
| Naturale | | |
| Qualität | | 65 |
| Nummer | | 660, 661, 662, 663, 664 |
| Material | Rindleder mit unverwechselbarem Griff, ausschließlich erstklassige europäische Rohware, Mineralgerbung Stärke 0,9/1,1 mm | |
| Brandschutznorm | DIN EN 1021 Teil 1+2 | i.O. |
| Weiterreißfestigkeit (N/mm) | DIN EN ISO 3377 | > 20 |
| Lichtecktheit (WBS-Stufe) | DIN EN ISO 105-B02 | > 3 |
| Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5) | DIN EN ISO 11640 50 Touren trocken / 20 Touren nass / 20 Touren Schweiß pH 8 | ≥ 3 / ≥ 3 / ≥ 3 |

Leder

viasit Bürositzmöbel GmbH | Boxbergweg 4 | D-66538 Neunkirchen | Tel. +49 (0) 68 21 - 29 08 0 | Fax +49 (0) 68 21 - 29 08 290 | www.viasit.com
info@viasit.com | Geschäftsführer: Thomas Schmeer | Werner Schmeer | AG Saarbrücken HRB 91731 | Sitz: Neunkirchen | USt-IdNr. DE 138032297

Leather | Cuir | Leer



60| 610
Palermo



60| 636
Palermo



60| 640
Palermo



65| 660
Naturale



65| 661
Naturale



60| 643
Palermo



65| 664
Naturale



65| 662
Naturale



60| 641
Palermo



60| 642
Palermo



65| 663
Naturale