

Искусственный камень своими руками РУЧНОЙ КИРПИЧ.

Точный состав смеси для изготовления 1 м. кв. декоративного камня (для 4-х форм).

Вам потребуются :

Гипс высокопрочный ГВВС 16 - 12 кг.

Песок речной - 6 кг

Вода проточная – 5,2 литра

Лимонная кислота – 1 гр.

[Красители для гипса](#) по желанию.

В емкость для смешивания наливается вода, в воду добавляете лимонную кислоту, (если нужно, то и краситель). Кислота работает как замедлитель твердения гипса (что бы успеть перемешать, разложить в форму и вымыть посуду и инструмент).

Перемешать воду с кислотой и красителем , добавить в воду гипс и хорошо перемешать .

В полученную смесь добавить песок и хорошо перемешать. Если смесь почти сухая и плохо перемешивается , то можно немного добавить воды 0,2 - 0,3 литра (на Ваше усмотрение).

Если Вы будете делать заливку в одну форму, то все параметры нужно разделить соответственно на 4, если в две формы, то на 2. ☑

Если возникнут вопросы, звоните или пишите . Все контакты на сайте WWW.FORMADEL.RU

Формы [РУЧНОЙ КИРПИЧ](#), [СКАЛА](#), [ГРОТ](#), [УТЁС](#), [Старый кирпич](#) и другие можете посмотреть на сайте.

Удачи !

