

СТАНДАРТ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ (текстиль без нанесений)

Настоящий стандарт устанавливает нормы приемки текстильной продукции **Группы компаний STAN** по качеству, и является неотъемлемой частью договора.

Настоящий стандарт учитывает установленные нормы межгосударственных и государственных стандартов по швейным и трикотажным изделиям, а так же прописывает иные возможные дефекты и нормы приемки по ним, не указанные в этих ГОСТ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Под **качеством** товара понимают степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям (ГОСТ ISO 9001-2011).

Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерения пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

При приемке все части и детали изделий подразделяют на «открытые» и «закрытые».

На закрытых частях и деталях дефекты внешнего вида не учитываются согласно *Таблице 2*.

К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:

- части деталей изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
- верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;
- подгиб изделия, рукавов;
- внутренние стороны деталей воротника, карманов, клапанов;
- части изделий около боковых, плечевых швов;
- задняя часть рукавов, воротника, спинка, кроме середины спинки;
- нижнюю часть сорочек, предназначенных для ношения с заправкой на расстоянии: мужские – 30 см, женские – 20 см;
- изнаночную сторону и подкладку в изделиях;

Изделие должно соответствовать указанному размеру и основным установленным конструктивным измерениям – длина изделия, ширина изделия по линии груди, длина рукава.

Места основных измерений и допустимые отклонения от установленных значений готовых изделий указаны в *Таблице 1*.

Таблица 1

Наименование основного измерения	Допуск от установленного значения, мм	
	Швейные изделия	Трикотажные изделия
Ширина изделия по груди	±10	±20
Длина изделия (измеряется от высшей точки плечевого шва)	±10	±20
Длина рукава	±10	±20

Приемку изделий на дефекты проводят согласно *Таблице 2*.

Таблица 2

Дефект	Описание	Размер допустимого отклонения	
		Эконом-сегмент «STANPROMO»	Средне- и высоко ценовой сегмент «STANCOLOR», «STANRUS»
Дефекты полотна			
Волнистость полотна	Неровность поверхности трикотажного полотна	До D = 12 мм	Не допускается
Дыра	Нарушенная целостность полотна	Не допускается	

Дефект	Описание	Размер допустимого отклонения	
		Эконом-сегмент «STANPROMO»	Средне- и высоко ценовой сегмент «STANCOLOR», «STANRUS»
Жуты (засоренность)	Провязывание заметной, загрязненной или цветной нити	До 10 мм	До 5 мм
Затяжка	Стянутые нити по вертикали или горизонтали в виде черточек	2 шт вразброс до 5 мм	1 шт. до 5 мм
Утолщение нити (заметные)	Нити по основе, утку или петлям более плотные, чем остальные	Допускается	До 5 мм
Неравномерность ворса, зебрность	Муаровая, зебристая поверхность трикотажного полотна	Допускается	Не допускается
Распущенные петли	Необразованные или распущенные петельные столбики трикотажного полотна	Не допускается	
Восстановление петельной структуры	Поднятые петли с закреплением	Одного группового до 3х петель или 2х одиночных	Одного группового до 3х петель или 3х одиночных
Заломы, складки (заметные)	Полосы от сгиба полотна, неисправляемые утюжкой	Допускается	Не допускается
Пробивка ткани (заметная)	След от игл	Допускается	Допускается на закрытых частях изделия
Пятна		Не допускается	
Разнооттеночность материалов в деталях изделия	Разный цвет материала в деталях одного изделия	Допускается отличие на полтона	Допускается отличие на полтона в деталях с разным качеством материала
Дефекты рисунка (заметные)	Непропечатка, сдвиг рисунка, мелкие пятна, брызги, расплыв краски	Не допускается	Не допускается
Технологические дефекты			
<i>Дефекты стежков и строчек, швов</i>			
Пропуск стежка	Свободно протянутая нитка на месте отсутствующих стежков	До 6 мм	До 3мм
Обрыв нитки в стежке	Нарушения целостности строчки	Не допускается	
Отклонение строчки от конструктивной линии: при отстрачивании верха и низа изделия при отстрачивании воротника, бейки, планки, молнии, борта, рукавов, карманов, кокетки		До 10 мм	До 5 мм
		До 3 мм	До 2 мм
Отличающаяся швейная нитка	Швейные нитки, по цвету не соответствующие цвету образцу-эталону	Допускается, если разница не портит внешний вид изделия	
Несовпадение соединительных швов: при втачивании рукавов, по шаговому шву при втачивании манжет и др. мелких деталей		До 15 мм	До 10 мм
		До 10 мм	До 5 мм

Дефект	Описание	Размер допустимого отклонения	
		Эконом-сегмент «STANPROMO»	Средне- и высоко ценовой сегмент «STANCOLOR», «STANRUS»
Недошитые строчки, шов	Отсутствие соединения кроев деталей изделия в шве	До 5 мм, если на конце имеет закрепку	До 3 мм, если на конце имеет закрепку
Захват материала в шов изделия	Нежелательное попадание лишнего материала в шов	На закрытых частях изделия до 10 мм	Не допускается
Навалы ткани в шве	Слабина и перекос материала в отделочных и надстрочных швах	На закрытых частях изделия	Не допускается
Не захват среза детали в шов		Не допускается	Не допускается
Другие производственно-швейные дефекты			
Несоответствие конструкции и обработкам изделия модели		Не допускается	
Поперечные складки и морщины	Нежелательные видимые поперечные складки/морщины в результате неверного кроя	Не допускается	
Продольные складки и морщины	Нежелательные видимые продольные складки/морщины в результате неверного кроя	Не допускается	
Разная длина: длинных рукавов, боковых швов, плечевых швов, пройм (в изделиях без рукавов), коротких рукавов, концов воротника, манжет, плечевых швов, клапанов и др. мелких деталей		До 15 мм (для длинных рукавов до 20 мм)	До 10 мм
		До 10 мм	До 5 мм
Разная ширина: рукавов, манжет, накладных карманов, клапанов и других мелких деталей		До 15 мм	До 10 мм
		До 10 мм	До 5 мм
Несимметричность: вытачек, швов, складок, рельефов, карманов, клапанов, расстояние между петлями перекос воротника, отклонение застежки «молнии», планки, разное расстояние между петлями		До 15 мм	До 10 мм
		До 10 мм	До 5 мм
Прохождение дублирующего клея через деталь швейного изделия		Не допускается	
Неравномерное распределение посадки рукавов		Допускается на закрытых частях изделия	Не допускается
Дефекты влажно-тепловой обработки			
Пролегание швов	Обозначение контуров швов на лицевой стороне изделия после ВТО или дублирования	Допускается на закрытых частях изделия	
Прожог	Изменение цвета или возникновение дыры в результате нарушения режима влажно-тепловой обработки изделия	Не допускается	

Дефект	Описание	Размер допустимого отклонения	
		Эконом-сегмент «STANPROMO»	Средне- и высоко ценовой сегмент «STANCOLOR», «STANRUS»
Ласы	Не удаляемый, видимый след от подошвы утюга, характеризующийся забеленным пятном на ткани	Допускается	Не допускается
Опал	Изменение или ослабление окраски или структуры материала	Не допускается	
Искривленный край детали	Неровный или деформированный край детали	Допускается	Допускается, если не портит внешний вид изделия
Дефекты фурнитуры			
Ржавчина, на металлической фурнитуре		Не допускается	
Сломанные, треснувшие, пластмассовые пряжки, пуговицы, заклепки и другая фурнитура		Не допускается	
Несоответствие цвета фурнитуры модели		Допускается отличие до полутона	
Дефекты маркировки			
Несоответствие маркировки (ярлык, бумажная этикетка) фактическому размеру или артикулу		Допускается	
Некачественное нанесение маркировки (не пропечатанная или размытая печать)		Допускается, если маркировка понятна, не портит внешний вид и изделия	
Дефекты упаковки			
Несоответствие маркировки на упаковке фактическому размеру		Допускается	
Нарушение целостности упаковки		Допускается, если изделие вследствие этого не испорчено/загрязнено	

Дефекты, не предусмотренные таблицей, приравнивают к аналогичным.

В изделиях не считается браком:

- цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию не более трех случаев (более трех случаев относят к дефекту «пятна»)
- зебрность, равномерно расположенная по петельным рядам по всему изделию
- складка от сгиба полотна по всему изделию в закрытых частях
- малозаметные дефекты, не влияющие на вид изделия

В изделиях всегда считается браком:

- черные, чернильные, красильные и ржавые пятна
- дыры

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 31408-2009: Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ 31410-2009: Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ 31405-2009: Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 31409-2009: Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 1136-81: Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

ГОСТ 1115-81: Изделия трикотажные верхние. Определение сортности

ГОСТ 28554-90: Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 23193-78: Изделия швейные бытового назначения. Допуски

ГОСТ 12566-88: Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

ГОСТ 4103-82: Изделия швейные. Методы контроля качества