

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ-ПЛАСТ»

ОКП 25 1334

Группа Л 93

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПО «ТЕХНОЛОГИЯ-
ПЛАСТ»


С.А. Гладков

«15» мая 2015 г.

Компаунд силиконовый однокомпонентный
СИЛАГЕРМ марок 1041, 1042А, 1042Б, 1042В, 1042Г, 1043, 1044

Технические условия

ТУ 2513-010-01296014-2015

Впервые

Срок введения с «20» мая 2015 г.



2015 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата

Настоящие технические условия распространяется на герметик силиконовый однокомпонентный термостойкий СИЛАГЕРМ, далее по тексту - герметик.

Герметик представляет собой готовый к применению однокомпонентный состав на основе низкомолекулярного силиконового каучука, не содержащий растворителей и сохраняющийся в объеме в процессе вулканизации.

Герметик предназначен для герметизации и склеивания металлических и неметаллических поверхностей (в том числе силиконовой резины), длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности, заполнения межжильного пространства в кабелях, герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации, и для защиты ее от влаги, а также для применения в радиоэлектротехнике для заливки элементов и электроизоляционных работ.

Герметик работоспособен в интервале температур от минус 60 °С до 250 °С, кратковременно (до 50 часов) - до 300 °С и обеспечивает возможность его нанесения при температуре от 5 °С до 40 °С.

Герметик устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, сохраняет свои эксплуатационные свойства при 100 % влажности, обладает высокой адгезией к металлам, резинам, керамике, стеклу и керамической плитке, характеризуется высокой текучестью, способствующей проникновению герметика встыки и зазоры элементов конструкций.

Герметик выпускается следующих марок: 1041, 1042А, 1042Б, 1042В, 1042Г, 1043 и 1044.

Условное обозначение продукции при заказе и в нормативной документации должно содержать наименование герметика, его марку и номер настоящих технических условий.

Пример условного обозначения:

Герметик СИЛАГЕРМ 1041 ТУ 2513-010-01296014-2015.

Перечень нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в настоящих Технических условиях, приведен в Приложении.

Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 2513-010-01296014-2015			
Разраб.					Компаунд силиконовый однокомпонентный СИЛАГЕРМ марок 1041, 1042А, 1042Б, 1042В, 1042Г, 1043, 1044. Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Провер.						2	17	
Реценз.								
Н. Контр.								
Утврд.					ООО «ПО «ТЕХНОЛОГИЯ-ПЛАСТ»			

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Герметик должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Материалы, применяемые для изготовления герметика должны соответствовать требованиям действующих стандартов на эти материалы.

1.3 Показатели физико-механических свойств герметика должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1

Таблица 1.

Наименование показателя	Норма для марки							Метод испытания			
	1041	1042 А	1042 Б	1042 В	1042 Г	1043	1044				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Жизнеспособность, мин	15 ÷ 40			20 ÷ 40		25 ÷ 60	п. 4.5 настоящих технических условий				
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	0,7	0,5			0,9	2,0	п. 4.6 настоящих технических условий				
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	170	120		110	120	250	п. 4.6 настоящих технических условий				
Прочность связи герметика при отслаивании от Алюминиевого сплава Д16 с наполнением анодной пленки хромпиком при применении адгезионного состава(подслоя), кН/м, не менее	0,9	0,7			0,9	1,7	п. 4. настоящих технических условий				
Кажущаяся вязкость, сПз	12000 ÷ 17000	1000 ÷ 2000	2000 ÷ 5000	5000 ÷ 10000	10000 ÷ 15000	25000 ÷ 30000	не норм.	п. 4.12 настоящих технических условий			
Внешний вид	Однородная масса без видимых посторонних включений							п. 4.3 настоящих технических условий			
Цвет	Белый	Бесцветный			Белый		п. 4.3 настоящих технических условий				
Плотность, г/см ³	0,98 ÷ 1,02							п. 4.9 настоящих технических условий			
Твердость по Шору по шкале А, не менее	20				40		п. 4.8 настоящих технических условий				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	---------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
ТУ 2513-010-01296014-2015					3

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$, см Ом, не менее								п. 4.10 настоящих технических условий
					1,2*10 ¹⁴			
Удельное поверхностное электрическое сопротивление при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$, Ом, не менее								п. 4.10 настоящих технических условий
					2,7*10 ¹⁴			
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 Гц, не более					4,9*10 ⁻³			п. 4.11 настоящих технических условий
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более					3,2			п. 4.11 настоящих технических условий
Электрическая прочность при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$, кВ/мм, не менее					29,5			п. 4.10 настоящих технических условий

1.4 По согласованию с потребителем герметик может комплектоваться адгезионным составом (подслоем П-11, выпускаемым по ТУ 38.303-04-06), в количестве не более 2,5 % от массы герметика.

1.5 Упаковка

1.5.1 Герметик упаковывают в герметичную полимерную или металлическую тару, обеспечивающую сохранность и качество продукции при хранении и транспортировке, выпускаемую по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

1.5.2 По согласованию с потребителем допускается упаковывать герметик в другую тару, обеспечивающую сохранность и качество продукции.

1.6 Маркировка.

1.6.1 Маркировку наносят на каждую упаковочную единицу. Маркировка может производиться этикеткой или наноситься непосредственно на тару и должна содержать следующие данные:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и телефон, товарный знак (при наличии);
- наименование продукции;
- массу нетто (объем);
- дату изготовления;
- номер партии;
- номер настоящих Технических условий;
- гарантийный срок хранения.

1.6.2 Транспортную маркировку компонентов компаунда производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей», «Верх».

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 При производстве герметика должно быть обеспечено соблюдение природоохранных норм и требований, предусмотренных в Технологическом регламенте.

2.2 По критериям санитарно-гигиенической безопасности герметик должен соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

2.3 В связи с низким значением упругости паров компонентов, входящих в состав герметика, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не установлена. Герметик при нормальных температурных условиях и в отверженном состоянии инертен, не оказывает раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей человека, не обладает кумулятивным действием.

2.4 Токсичность адгезионного состава определяется возможными выделениями паров входящих в его состав растворителей:

- нефраса (бензина) – предельно-допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м³;
- уайт-спирита – ПДК - 300 мг/м³;
- эфира ортокремневой кислоты – ПДК - 20 мг/м³.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					5

ТУ 2513-010-01296014-2015

2.4.1 Адгезионный состав может оказывать токсическое действие на организм человека, как при попадании на кожные покровы, так и при поступлении в организм через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Адгезионный состав действует на нервную систему, кровь; может вызвать аллергические реакции на коже: шелушение, сухость, зуд и др.

2.4.2 Адгезионный состав является пожароопасным продуктом, характеристики его пожарной опасности определяются характеристиками входящих в его состав растворителей:

- нефраса (бензина) пределы взрываемости объемные – нижний 1,1%, верхний 5,4 %; температура вспышки паров – минус 17 °С, температура самовоспламенения 270 °С;

- уайт-спирита – температура вспышки паров – 33 °С, температура самовоспламенения 260 °С;

- эфира ортокремневой кислоты – предел взрываемости объемный – нижний 0,9 % температура вспышки паров – минус 37 °С, температура самовоспламенения 232 °С.

2.5 Общие требования безопасности производственных процессов

2.5.1 При производстве герметика необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.3.1385 и СП 2.2.2.1327.

2.5.2 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313 и ГН 2.2.5.2308.

2.5.3 Цех по производству, а также помещения, в которых проводят работы с герметиком, должны быть оборудованы механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей уровни концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше допустимых. Система вентиляции должна отвечать требованиям ГОСТ 12.4.021.

2.5.4 Лица, проводящие работы с герметиком, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.103, защитными очками по ГОСТ 12.4.253.

В цехах по производству должны быть аптечки с медикаментами для оказания первой помощи, а также обеспечен подвод воды.

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

6

2.5.5 Лица, занятые на производстве, должны проходить медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н (в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 г. № 296н, от 05.12.2014 г. № 801 н) при приеме на работу и периодически в процессе работы, а также специальный инструктаж по охране труда и обучение безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

К работе допускаются лица не моложе 18 лет.

2.5.6 Комплекс мероприятий по пожарной безопасности должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004.

2.5.7 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности по ГОСТ 12.3.009.

2.5.8 Охрану окружающей среды осуществляют в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02.

2.5.9 Отходы производства подлежат утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №
--------------	---------	--------------	----------------	--------------	--------

3.1 Герметик должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с настоящими Техническими условиями.

3.2. Герметик принимают партиями.

Партией считают количество герметика, изготовленное из одного и того же сырья за один технологический цикл.

3.3 Каждую партию герметика сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование, юридический адрес (телефон) предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование и марку продукции;
- номер партии;
- дату изготовления;
- массу нетто;
- количество упаковочных единиц;
- результаты испытаний по определению значений приемо-сдаточных и периодических технических показателей.

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	7
					TU 2513-010-01296014-2015	

- решение должностного лица, ответственного за управление качеством на предприятии-производителе продукции;

- штамп ОТК;
- гарантийный срок хранения.

3.4 Качество герметика проверяют по всем показателям, установленными настоящими Техническими условиями, путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателя	Вид испытания		Пункт технических условий		Периодичность испытания
	Приемо-сдаточный	Периодический	Техническое требование	Метод испытания	
1	2	3	4	5	6
Жизнеспособность	+	-	1.3	4.5	Каждая партия
Условная прочность при разрыве	+	-	1.3	4.6	то же
Относительное удлинение при разрыве	+	-	1.3	4.6	то же
Прочность связи герметика при отслаивании от Алюминиевого сплава Д16 с наполнением анодной пленки хромпиком при применении адгезионного состава (подслоя)	+	-	1.3	4.7	то же
Капущаяся вязкость	+	-	1.3	4.12	то же
Правильность маркировки и упаковки	+	-	1.5, 1.6	4.2	то же
Внешний вид	+	-	1.3	4.3	то же
Цвет	+	-	1.3	4.3	то же
Плотность	-	+	1.3	4.9	Каждая 100-я партия, но не реже одного раза в два года
Твердость по Шору А	-	+	1.3	4.8	то же
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$	-	+	1.3	4.10	Каждая 1000-я партия, но не реже одного раза в 5 лет
Удельное поверхностное электрическое сопротивление при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$	-	+	1.3	4.10	то же
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 Гц	-	+	1.3	4.11	то же
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц	-	+	1.3	4.11	то же
Электрическая прочность при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 6)\%$, кВ/мм	-	+	1.3	4.10	то же

Ичн. № подл.	Подпись	Ичн. № дубл.	Ичн. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

8

3.5 Для проверки соответствия качества герметика требованиям настоящих Технических условий от партии случайным образом отбирают пять упаковочных единиц, на которых проверяют правильность упаковки и маркировки.

3.6 От упаковочных единиц, прошедших проверку по п.3.5 настоящих Технических условий, случайным образом выбирают 3 упаковочные единицы, от которых отбирают точечные пробы массой не менее 200 г. Точечные пробы объединяют и усредняют, получая объединенную пробу массой не менее 600 г.

3.7 Объединенную пробу помещают в тару, обеспечивающую герметичность и сохранность проб, на которую наносят маркировку с указанием наименования герметика, номера партии, даты изготовления и даты отбора пробы.

3.8 Допускается производить отбор проб непосредственно на предприятии-изготовителе на технологической стадии выгрузки герметика из аппарата - в начале, середине и в конце стадии выгрузки.

3.9 При получении неудовлетворительных результатов по показателю, отнесенном к приемо-сдаточным испытаниям, проводят по этому показателю повторные испытания герметика на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на всю партию. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия герметика приемке не подлежит.

3.10 При получении неудовлетворительных результатов по показателю, отнесенном к периодическим испытаниям, этот вид испытаний переводят в приемо-сдаточные до получения положительных результатов не менее чем на трех подряд изготовленных партиях, после чего этот вид испытания снова переводят в периодические.

3.11 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества герметика в соответствии с требованиями настоящих Технических условий.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Образец перед испытанием должен быть выдержан не менее 3 часов при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (60 ± 10) %.

Испытания, если нет других указаний, проводят при температуре (23 ± 3) °C.

4.2 Правильность упаковки и маркировки проверяют визуально.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

9

4.3 Определение внешнего вида герметика проводят визуальным осмотром пробы, нанесенной на стеклянную пластину или полиэтиленовую пленку, с расстояния 1 метр при освещенности (300-500) лк.

4.4 Подготовка образцов

4.4.1 Приборы, материалы и реактивы

Весы лабораторные, обеспечивающие погрешность взвешивания не более 0,02 г;

Емкость фарфоровая, металлическая или полиэтиленовая вместимостью не менее 50 мл.;

Пластина металлическая или из органического стекла произвольных размеров;

Шпатель металлический или фарфоровый.

4.5 Определение жизнеспособности

4.5.1 Приборы, материалы и реактивы

Пластина стеклянная, пластмассовая или полиэтиленовая подложка размерами ((150 × 150) ± 5) мм.

Шпатель.

Палочка стеклянная с оплавленным концом.

Хлопчатобумажная ткань.

Растворитель 646 по ГОСТ 18188.

4.5.2 Проведение испытания и обработка результатов

Испытание проводят на одном образце.

5-10 грамм герметика наносят шпателем на пластину (подложку). Фиксируют время окончания нанесения герметика (t_1).

Через каждые 2-3 мин обезжиренным растворителем и высушенному хлопчатобумажной тканью стеклянной палочкой проверяют способность герметика размазываться по поверхности пластины (подложки). Отмечают момент времени, в который герметик теряет способность размазываться по поверхности пластины (подложки) (t_2).

Жизнеспособность ($t_{ж}$) в минутах вычисляют по формуле

$$t_{ж} = t_2 - t_1$$

Результат округляют до 5 мин.

Инв. № подл.	Подпись	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

10

4.6 Определение условной прочности и относительного удлинения при разрыве

4.6.1 Приборы, материалы и реактивы

Машина разрывная по ГОСТ 28840;

Линейка по ГОСТ 427;

Шаблон для изготовления образцов по ГОСТ 21751.

4.6.2 Определение условной прочности и относительного удлинения при разрыве проводят на образцах – лопатках по ГОСТ 21751 типа 1, толщиной $(2,0 \pm 0,2)$ мм. Толщина h шаблона для изготовления образцов должна составлять $(2,0 \pm 0,1)$ мм.

Герметиком, удаляя излишек ножом или пластиною с ровными краями. Шаблон с герметиком выдерживают на воздухе (72 ± 1) ч при температуре (23 ± 2) °C.

4.6.3 Проведение испытания

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 21751. Скорость движения подвижного зажима разрывной машины при испытании должна составлять (500 ± 50) мм/мин.

4.6.4 Обработка результатов

Условную прочность и относительное удлинение при разрыве рассчитывают в соответствии с ГОСТ 21751.

За результат испытания принимают среднее значение не менее трех определений, расхождение между которыми не превышает 20 % (абс.).

4.7 Определение прочности связи герметика с металлом при отслаивании при применении адгезионного состава

Определение проводят по ГОСТ 21981 со следующими дополнениями:

4.7.1 Подготовка образцов для испытания

Пластины из алюминиевого сплава Д16 с наполнением анодной пленки хромпиком обезжиривают и очищают от пыли и загрязнений тканью, смоченной бензином (ацетоном, этиловым спиртом) и сушат на воздухе при температуре от 15 до 30 °C. На подготовленную таким образом поверхность пластин чистой кисточкой наносят один раз равномерным слоем адгезионный состав. Нанесенный адгезионный состав высушивают на воздухе при температуре от 15 до 30 °C не менее 40 мин, затем в металлическую или из органического стекла форму размером 136x107x10 мм, обработанную 5 %-ным раствором полизобутилена в бен-

Инч. № подл.	Подпись	и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

11

зине, заливают 70 г герметика, приготовленного в соответствии с п. 4.4 настоящих технических условий. Обезжирают металлические сетки № 07 или 09 по ГОСТ 3826 накладывают на пластины, которые помещают в форму вниз сетками. Приготовленные образцы выдерживают в формах при температуре от 15 до 30 °С в течение 72 ч, затем образцы вынимают из формы. Разрешается выдержка образцов на воздухе от 24 до 72 ч при получении результатов испытания, соответствующих требованиям настоящих технических условий.

4.7.2 Испытание образцов и обработку результатов испытаний проводят по ГОСТ 21981. Количество образцов для испытаний должно быть не менее 5. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение из показателей всех испытуемых образцов. Если результаты испытаний отклоняются от средней величины более чем на 20 %, то их не учитывают и среднее арифметическое вычисляют из оставшихся образцов, число которых должно быть не менее трех. Если после обработки результатов осталось менее трех образцов, испытание следует повторить.

4.8 Определение твердости по Шору А

Для изготовления образца для определения твердости используют шаблон в виде металлического кольца внутренним диаметром не менее 60 мм и высотой не менее 6 мм. Шаблон устанавливают на ровную поверхность, покрытую полиэтиленовой пленкой. Обрабатывают внутреннюю поверхность шаблона любым составом, исключающим адгезию герметика к шаблону. Герметиком, подготовленным по п. 4.1 настоящих Технических условий, заполняют шаблон, удаляя излишки ножом или пластиной с ровными гранями, и выдерживают в соответствии с указаниями п. 4.6.2.

Определение проводят по ГОСТ 263.

За результат испытаний принимают среднее значение не менее трех параллельных измерений.

4.9 Определение плотности

Определение проводят по ГОСТ 267 со следующими дополнениями:

- испытания проводят гидростатическим методом на завулканизованных образцах;
- масса образца – (3 ÷ 5) г, размеры образца не нормируются;
- подготовку образцов проводят по п. 4.1, вулканизацию – по п. 4.6.2 настоящих Технических условий;

Ичн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

12

- испытания проводят на трех образцах;
- за результат испытаний принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений.

4.10 Определение удельного объемного, удельного поверхностного электрического сопротивления и электрической прочности

Определение указанных показателей проводят по ГОСТ 6433.1-3 на образцах, приготовленных в соответствии с п. 4.6.2 настоящих Технических условий и вырубленных в виде дисков диаметром 100 мм.

Допускается изготовление образцов путем заливки герметика в чистый обезжиренный металлический или из органического стекла диск с выемкой глубиной 2 мм, который помещают на подставку, снабженную уравнительными винтами, для установления диска в строго горизонтальном положении. Диск должен иметь гладкую поверхность.

Образец перед испытанием выдерживают на воздухе при относительной влажности от 45 до 75 % и температуре от 15 °С до 30 °С не менее 24 ч. Для испытания готовят 5 образцов.

При определении удельного объемного, удельного поверхностного электрического сопротивления используют металлические нажимные электроды из нержавеющей стали, латуни или меди. Диаметр измерительного электрода 50 мм, высоковольтного – не менее 75 мм; ширина охранного электрода не менее 10 мм. Испытательное напряжение 1000 в.

При определении электрической прочности диаметр верхнего и нижнего электродов 25 мм, подъем напряжения плавный, напряжение переменное (частоты 50 Гц). Испытание проводят в трансформаторном масле, слой масла над образцом от 3 до 5 мм.

4.11 Определение тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости

Определение указанных показателей проводят по ГОСТ 22372, на образцах, изготовленных и нормализованных в соответствии с п. 4.6.2 настоящих технических условий, прибором «измеритель добротности» типа Е9-4 или Е4-4 при напряжении питания 220 в.

При испытании используют электроды из нержавеющей стали, латуни или меди. Контакт с образцом осуществляется нажатием давлением (10 ± 2) кН/м².

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист
13

Диаметр измерительного электрода 50 мм, потенциального – не менее 75 мм.
Ширина охранного электрода не менее 10 мм.

Допускается определение тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости по двухэлектродной схеме с диаметром измерительного и потенциального электродов 50 мм.

При определении по трехэлектродной схеме охранный электрод подключается у прибора типа Е9-4 к контуру заземления, у прибора Е4-4 имеется собственный контакт, который подключается к контуру заземления.

4.12 Определение кажущейся вязкости.

Кажущаяся вязкость герметика определяют на ротационном вискозиметре Брукфильда по ГОСТ 25271, тип А, шпиндель № 4. Показания снимают через 5 минут после начала вращения шпинделя.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование герметика производят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от 0 до 30 °С.

5.2 При транспортировании герметика транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

5.3 Герметик хранят в закрытых складских помещениях при температуре от 0 до 30 °С с соблюдением правил пожарной безопасности. При хранении герметика при отрицательных температурах перед применением рекомендуется выдержать его до достижения комнатной температуры.

5.4 Герметик должен храниться в ненарушенной упаковке производителя. При хранении следует избегать воздействия на герметик прямых солнечных лучей, а также паров растворителей и агрессивных веществ.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1 Персонал, проводящий работы с герметиком, должен быть обеспечен спецодеждой и средствами защиты в соответствии с действующими типовыми нормами.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

14

6.2 Работы с герметиком следует проводить при комнатной температуре.

6.3 Герметик следует применять в соответствии с Инструкцией по применению № И 002-2015, разработанной ООО "ПО "Технология-Пласт".

6.4 Герметик отверждается под воздействием влаги воздуха. Полная объемная вулканизация герметика происходит за (2-72) часа, в зависимости от толщины наносимого слоя.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие герметика требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, указаний по применению.

7.2 Гарантийный срок хранения герметика составляет 12 месяцев со дня изготовления.

7.3 По истечении гарантийного срока хранения герметик может быть использован по назначению в течении полугода после проверки на полное соответствие требованиям настоящих Технических условий.

Ичн. № подл.	Подпись и дата	Взам. ичн. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

15

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в настоящих Технических условиях:

ГОСТ 12.0.004–90	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004–91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005–88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.3.009–76	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.021–75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.103–83	ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.253-2013	ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
ГОСТ 17.2.3.01–86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
ГОСТ 17.2.3.02–2014	Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 263–75	Резина. Метод определения твердости по Шору А
ГОСТ 267–73	Резина. Методы определения плотности
ГОСТ 427–75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1770–74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндыры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2991–85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 3826–82	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 6433.1–71	Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытании
ГОСТ 6433.2–71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
ГОСТ 6433.3–71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении
ГОСТ 13841–95	Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 14192–96	Маркировка грузов
ГОСТ 18188–72	Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия
ГОСТ 21751–76	Герметики. Метод определения условной прочности относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва

Инв. № подл.	Подпись и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

16

ГОСТ 21981–76	Герметики. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании
ГОСТ 22372–77	Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5·10 в ст. 6 Гц
ГОСТ 25271–93	Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду.
ГОСТ 28840–90	Машины для испытания материалов на растяжение, скатие и изгиб. Общие технические требования
ГН 2.2.5.1313–03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.2308–07	Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы
ТУ 38.303-04-06-90	Подслои для кремнийорганических герметиков. Технические условия.
СанПиН 2.1.7.1322–03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.3.1385–03	Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СП 2.2.2.1327–03	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила
ЕТ (Единые требования)	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299
И 002-2015	Инструкция по применению силиконовых компаундов марки «Силагерм» № 002-2015

Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 2513-010-01296014-2015

Лист

17