



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный,
пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

email: progress.reestr@yandex.ru



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова

«18» февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№ 35228/34-ПРГ/25 от 18.02.2025

1	Объект	Мастика ВИР-ПЛАСТ из вторичного сырья, битумно-полимерная-масляная, морозостойкая, горячего применения
2	Заявитель	ООО «РемСтройГрупп», Адрес: 241035, Брянская область, г Брянск, ул Бурова, стр. 20/13, кабинет 8, Телефон: 89532950001, 89960974204, ИНН 3257039559 ОГРН 1163256052893
3	Изготовитель	ООО «РемСтройГрупп», Адрес: 241035, Брянская область, г Брянск, ул Бурова, стр. 20/13, кабинет 8, Телефон: 89532950001, 89960974204, ИНН 3257039559 ОГРН 1163256052893
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 35228/34 от 08 января 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	08 января 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	15 января 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	15 января 2025 г. – 18 февраля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, разделы 6, 11)

Таблица №1

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Миграция вредных веществ в воздушную среду					
1	Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	менее 0,001	ГОСТ 30255
2	Метилметакрилат	мг/м ³	не более 0,01	менее 0,001	ГОСТ 32524
3	Ксилол	мг/м ³	не более 0,1	менее 0,01	МУК 4.1.105
4	Циановодород	мг/м ³	не более 0,01	менее 0,001	ПНД Ф 14.1:2.56-96
5	Фенол	мг/м ³	не более 0,003	менее 0,001	ГОСТ 30255
6	Эпихлоргидрин	мг/м ³	не более 0,04	менее 0,01	МУ 1707
7	Дибутилфталат	мг/м ³	не более 0,1	менее 0,01	МУК 4.1.3169
8	Диоктилфталат	мг/м ³	не более 0,02	менее 0,01	МУК 4.1.3169
9	Хлористый водород	мг/м ³	не более 0,1	менее 0,01	МУ 1645
Радиологические показатели					
10	Активность 40К	Бк/кг	-	396±47	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
11	Активность 232Th	Бк/кг	-	27±16	
12	Активность 226Ra	Бк/кг	-	23±14	
13	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40К)	Бк/кг	Не более 370	99±53	ГОСТ 30108-94

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Мастика ВИР-ПЛАСТ из вторичного сырья, битумно-полимерная-масляная, морозостойкая, горячего применения, **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, разделы 6, 11).

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

