



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS M300/NTR

Защитное гибридное гидро-масло высшего качества
для наружных напольных покрытий

Основные характеристики:

<ul style="list-style-type: none"> • “Top Quality” защитный материал с маслами-эмульсиями и водоразбавимыми смолами, специально разработанный для наружных напольных покрытий 	<ul style="list-style-type: none"> • Особенно пригодно для хвойной древесины и лиственной, бедной танинами. До нанесения на экзотическую или богатую танинами древесину рекомендуется произвести проверку.
<ul style="list-style-type: none"> • После сушки придаёт настилу хорошие водоотталкивающие свойства 	<ul style="list-style-type: none"> • Специальная гибридная формула обеспечивает быструю работу. несмотря на то, что это материал, основанный на маслах
<ul style="list-style-type: none"> • Защитная плёнка, стойкая к вытаптыванию благодаря специальным добавкам. Сниженное скольжение. 	<ul style="list-style-type: none"> • Содержит 2 фунгицида, защищающие плёнку отделки и древесину
<ul style="list-style-type: none"> • Содержит поглотители свободных радикалов для сокращения деградации из-за солнечного облучения 	<ul style="list-style-type: none"> • Отделка не шелушится, но снашивается, подобно маслам. Возможно обновление без перекраски
<ul style="list-style-type: none"> • Содержит УФ-поглотители широкого спектра, что обеспечивает покрытию высокую стойкость. 	

Область применения:	<ul style="list-style-type: none"> • Наружные полы • Настилы бассейнов • Облицовка 	<ul style="list-style-type: none"> • Веранды • Платформы • Доки 	<ul style="list-style-type: none"> • Садовая мебель
Метод нанесения:	Кисть, вальцы, распыление		
Рецептура смешивания:	Материал следует обязательно колеровать. Получаемый естественный эффект придаёт древесине тёплый тон, пигменты работают как фильтр солнечной радиации, увеличивая срок службы. Для колеровки используются пасты EYM470/TXX. Возможно добавить до 5% воды. Перед использованием тщательно перемешать.		

Химико-физические характеристики (23 °C)

Сухой остаток (%)	24 ± 2
Плотность (кг/л)	1,030 ± 0,030
Вязкость AFNOR 6, сек. (около 40 сек. DIN4)	23 ± 3
Блеск, %	10 ± 3

Технические характеристики

Число слоёв	Кисть, валик: 2-3 слоя Распыление: 2 слоя
Вес жидкого слоя (г/м ²)	60...80
Интервал между слоями	2-4 часа
Укрываемая площадь (м ² /л)	12-20

Сушка при 20°C влажности 45% – 65%: 80 г/м²

От пыли	30 мин.
На отлип	60 мин.
Последующие слои	2-4 часа
Ходимость	24-48 час.
Шлифовка	Не предусмотрена

Подготовка основания: шлифовка P120...150. Перед шлифовкой очистить древесину, удалить пыль. Нанести слой YMM101 на хвойную древесину, YMM099 - на лиственную древесину. Затем нанести 2-3 слоя колерованного YSM300/NTR.

Инструкция по нанесению. Кисть с синтетическим или смешанным ворсом. Валик из губки или с коротким ворсом.

Упаковка. Должна быть пригодна для контакта с плёнками из водоразбавимых материалов. Не использовать полистирол, ПВХ, многослойный картон.

Общие требования:

- Перед применением тщательно перемешать.
- Срок хранения при температуре от 5 до 35°C: 18 месяцев.
- При окраске температура лака, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже 15°C. При окраске в условиях более низкой температуры химические и механические свойства покрытия понижаются.
- Остатки нельзя сливать в канализацию.
- Покрасочное оборудование промывается водой. Для удаления засохших плёнок используется реагент **AY M460** – наносится на окрашенную поверхность, оставляется на ночь, затем смывается водой.

Рекомендации по уходу**Покрyтия в хорошем состоянии (например, после 6 месяцев)**

Тщательно очистить мягкой водой и мягкой тканью.

Для удаления следов грязи и масел использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку.

Панки с царапинами или другими разрушениями

Использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку.

Не использовать спирт или агрессивные растворители

Как следует просушить.

Выровнять древесину в области царапин шкуркой P320, нанести кистью на всю поверхность планки один слой слегка колерованного YSM300. Необходимо наносить материал равномерно, поскольку в области царапин цвет может получиться более тёмным.

Покрyтия слегка изношенные (например, после 1-2 лет, в зависимости от условий)

Использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку.

Не использовать спирт или агрессивные растворители

Как следует просушить.

Тщательно очистить мягким веником (натуральным или синтетическим).

Нанести кистью один-два слоя колерованного YSM300.

Покрyтия полностью изношенные (например, после 2-3 лет, в зависимости от условий)

Использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку.

Не использовать спирт или агрессивные растворители

Как следует просушить и тщательно очистить мягким веником (натуральным или синтетическим).

Нанести кистью один слой YMM101 для хвойной древесины или YMM099 для лиственной.

Затем нанести кистью не менее двух слоёв колерованного YSM300 с интервалом 16...24 часа между слоями.