

Техническая спецификация

| | |
|---|---|
|  | YM M034/XXX |
|  | Защитные цветные пропитки AQUARIS для древесины хвойных пород и лиственных, бедных танинами. |

Основные характеристики

| | |
|---|-----------------------------------|
| • Для пород дерева с низким содержанием танинов | • Не подходят для каштана и ироко |
| • Хорошо подходит для нанесения обливом, окунанием, кистью. | • Содержат 0.12% фунгицида IPBC |

Варианты:

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| YM M034 | Бесцветный | YM M034/T21 | Бреннерский орех | YM M034/T28 | Тик |
| YM M034/T13 | Лиственница | YM M034/T22 | Орех | YM M034/T30 | Каштан |
| YM M034/T15 | Красное дерево | YM M034/T23 | Темный орех | YM M034/T27 | Дуб |

| | |
|------------------------------|--|
| Область применения: | Окна, ставни, входные двери, дачная мебель, балконы, ограды. |
| Способ нанесения: | Кисть, погружение, облив. |
| Рецептура смешивания: | Продукт готов к применению. Для колеровки применяются пасты на основе оксида железа EYM470 до 5% по массе. |

Химические, физические характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Содержание нелетучих веществ (%): | 15 ± 1 |
| Плотность (кг/л): | 1,010 ± 0,030 |
| Вязкость DIN4 (сек, 20°C) | 12" ± 2" |
| pH | Между 7,0 и 8,8 |

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Число слоёв | 1-3 слоя |
| Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | 100 - 120 |
| Интервал между слоями: | min: 2 часа. Max: 4 часа. |
| Укрываемая поверхность (м ² /л) | 9 - 10 |

Параметры сушки

| | | | |
|---|-----------------|---|-------------|
| Сушка при 20°C, влажности 45%-65%: 100 г/м² | | Сушка в тоннеле: 100 г/м² | |
| Нанесение иных слоёв | от 2 до 8 часов | | Температура |
| Складирование | 2 часа | Обдув | 20°C |
| Пригодность к шлифовке | 3 часа | Горячий воздух | 30°C |
| | | Охлаждение | 20°C |
| | | Нанесение иных слоёв | после печи |
| | | Складирование | после печи |
| | | Пригодность к шлифовке | 4 часа |

| | |
|--------------------------------|--|
| Подготовка поверхности: | Тщательно очистите поверхность, которая должна быть сухой (10 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами. Необходима шлифовка поверхности абразивной бумагой с зерном P150 для мягких пород и зерном P180 для твердых. |
| Шлифовка | Ручная, механизированная P220-240 |
| Последующее покрытие: | Водоразбавимые грунты и лаки/эмали |

Внимание:

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Тщательно перемешать перед употреблением • Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев • При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится • После работы оборудование должно быть промыто водой. |
|---|

| Что делать если... | Добавить | Дозировка | |
|--|----------|-----------|---------------|
| | | % | Грамм на 25 л |
| В случае сильного пенообразования | AY M420 | 0,050 | 12,5 |
| Если покрытие быстро сохнет | AY M450 | 2-5 | 500-1250 |
| Чтобы избежать бактериального загнивания | AY M435 | 0,100 | 25 |
| Для повторного использования продукта | AY M447 | 1-2 | 250-500 |