
	YM M101
	Защитная пропитка-праймер AQUARIS высшего качества для наружных работ

- Превосходные импрегирующие свойства благодаря инновационному маслу, содержащемуся в рецептуре.
- Содержит смесь различных фунгицидов с широким спектром действия (0.3% IPBC, 0.9% Propiconazol). Защищает от синевы и гниения.
- Подходит для древесных поверхностей классов использования 2 (для внутренних отделок) и 3.1 (наружное использование без контакта с землёй и с защитой от частых дождей)
- Низкое разбухание текстуры упрощает шлифовку
- Повышает эстетические и технические характеристики пропиток, наносимых поверх. Препятствует посерению древесины под открытым небом, особенно сосны и ели.
- Обеспечивает высокую механическую стабильность.
- Обеспечивает высокую равномерность тонировки в яркие цвета.

YM---M101/-----	прозрачная
-----------------	------------

Область применения:	Окна, ставни, входные двери, дачная мебель, балконы, ограды, потолочные балки
Способ нанесения:	Облив, окунание.
Рецептура смешивания:	Продукт готов к применению. Для удаления осадка используйте фильтр 75 мкм

Химические, физические свойства при 23°C

Содержание нелетучих веществ (%):	1 ± 0,5
Плотность (кг/л):	1,010 ± 0,030
Вязкость DIN4 (сек, 20°C)	45" ± 2"
pH	7,0 и 8,0

Технические характеристики

Число слоёв	1-2 слоя
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м):	80-160
Интервал между слоями:	min: 2 часа. Max: 8 часа.
Укрываемая поверхность (м ² /дм ²)	от 12 до 18

Параметры сушки

Сушка при 23°C, влажности 45%-65%: 65 г/м²	
Нанесение иных слоёв	от 4 до 8 часов
Складирование	2 часа
Пригодность к шлифовке	16 часов

Сушка в тоннеле: 65 г/м²		
	Температура	Время
Обдув	20°C	15 мин
Горячий воздух	30°C	30 мин
Охлаждение	20°C	15 мин
Нанесение иных слоёв		после печи
Складирование		после печи
Пригодность к шлифовке		4 часа

Подготовка поверхности:	Тщательно очистите поверхность, которая должна быть достаточно сухой (12 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами. Необходима шлифовка поверхности P150
Нанесение	Лаконолив: используйте диафрагменные насосы. Окунание: ванны должны быть изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304)
Шлифовка	Ручная, механизированная P220-240
Последующее покрытие:	Водоразбавимые материалы AQUARIS для наружных работ.

Внимание:

- Тщательно перемешать перед употреблением
- Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 18 месяцев
- При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится
- Не сливать остатки в канализацию
- После работы оборудование должно быть промыто водой. Сухие плёнки уничтожаются детергентом АУМ460: замочить, оставить на ночь, промыть водой

Что делать ...	Добавить	Дозировка	
		%	Грамм на 25 л
В случае сильного пенообразования	AY M420	0,050	12,5
Если покрытие быстро сохнет	AY M450	2-5	500-1250
Чтобы избежать бактериального загнивания	AY M435	0,100	25

Что делать в случае	
Проглатывания	Обильно промыть рот водой если поражённый находится в сознании. Обратиться за медицинской помощью, если системы продолжают
Контакта с кожей	Немедленно удалить загрязнённую одежду и обувь. Промыть загрязнённые части тела мылом или мягким детергентом и тщательно сполоснуть водой до тех пор пока загрязнения не будут полностью смыты (15-20 минут). Обратиться за медицинской помощью, если системы продолжают
Вдыхания	Не вдыхать пары и пыль при работе с материалом. Вывести поражённого человека на свежий воздух или в хорошо вентилируемую комнату. Обратиться за медицинской помощью, если системы продолжают
Контакта с глазами	Тщательно промыть водой или раствором соли. Держать глаз широко открытым при промывании. Обратиться за медицинской помощью, если системы продолжают