

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

adds TROTON КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный полиуретановый клей высокой вязкости, вяжущий под воздействием влажности воздуха. Благодаря данной реакции продукт изменяет свою консистенцию из пасты в эластомер с высокой стойкостью к растяжению и старению. Можно применять в низких температурах. Обладает высокой стабильностью, коротким временем вязки, а так же свойствами подавления вибрации и звука.

Подходит к структурным соединениям, которые подвержены воздействию высокого динамического воздействия. Устойчив к атмосферным воздействиям. Можно применять при ремонте автомобилей оборудованных воздушными подушками.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	черный.
Объем:	310мл
Вес	1,15 g/cm ³ при темп. 20C
Консистенция	тиксотропная паста
Температура окр. ср. во время нанесения:	+ 5 ⁰ C - +35 ⁰ C
Температурная устойчивость:	- 40 ⁰ C - +80 ⁰ C
Жесткость Shore A:	50 – 55
Возможность вождения с воздушной подушкой	1 h

* при температуре 23⁰C и относительной влажности 50%

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 90 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт предназначен для нанесения на стеклянные поверхности предварительно обработанные грунтом для клея U-PRIMER.

Убрать все наружные планки, профили и стеклоочистители согласно инструкции производителя автомобиля. Срезать старые капли уретана, оставляя тонкий слой(1,5-3 mm) в местах шва. Не сдирать краску с рамы. Свежий клей должен наноситься на ее поверхность. Полное удаление оболочки требуется если старые капли уретана свободны, повреждены не прилегают к кромки шва или в случае коррозии шва.

Все силиконовые, бутиловые и другие неизвестные материалы должны быть полностью удалены, а поверхность тщательно очищена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить всю внутреннюю поверхность нового лобового стекла и ее кромки средством для очистки стекол, которое не содержит силикон.

Нанести тонкий ровный слой грунта для клея U-PRIMER на стекло. Оставить грунт сохнуть на 15 мин.

Нанести клей на стекло используя сопло треугольной формы.

Рекомендуемая толщина от 12 до 14 мм

Рекомендуемая ширина от 6 до 15 мм

Немедленно вклеить стекло.

Ненужные части клея удалить при помощи разбавителя для нитроцеллюлозных или акриловых продуктов.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 0÷35°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1 год от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при рекомендованной температуре.