

Техническая информация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Inter Troton

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

СЕРЕБРЯНЫЙ МЕТАЛЛИК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная быстросохнущая серебренная краска, предназначенная для покраски дисков, колпаков, мелких частей кузова и для декоративных целей. Обладает очень хорошей адгезией к различного рода поверхностям.
Устойчива к царапинам, ультрафиолету, воздействию бензина и др. химических веществ.
Можно использовать в качестве базы под акриловый бесцветный лак.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: сребрянный
 Степень блеска: сатин
 Ёмкость: 400 мл
 Выход : 1,25 – 1,75m²/400 ml

Время высыхания при 20°C:

- пылесухость: после 5-10 минут
 - неклейкий: после 20 ÷30 минут
 - твердый: после 24 часов

Устойчивость к высоким температурам до 110°C

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 650 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт предназначен для нанесения на обработанные и необработанные деревянные, металлические, алюминиевые, стеклянные, каменные поверхности, а также различного вида пластмассы.

Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована.

В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50°C, что облегчит удаление силиконовых соединений с его поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25°C.

- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
- После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли!** – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года от даты производства.