



ТИП Матовая водно-дисперсионная супербелая краска для стен и потолков в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Краска удобно наносится, образует матовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Надежно защищает от плесени и грибка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 8 - 10 м²/л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.

Сухой остаток Около 52 % в зависимости от цвета.

Плотность 1,4 - 1,5 кг/л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.

Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к воздействию пара и конденсата достигается через 2 недели

Блеск Глубоко матовый

Основа А

Колеровка По каталогу цветов ТЕКС или колер красками ТЕКС.

Основа А также может использоваться в качестве белой краски.

Цвет Белый

Хранение и транспортировка При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Фасовка 0,9л, 1,8л, 4,5л, 9л, 16,2л, 25,2 л

Срок годности 2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка Поверхность очистить от непрочных держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Поверхности, уже зараженные грибом или плесенью, предварительно обработать дезинфицирующим средством "Санатекс". Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой «Латексной Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой "Латексной влагостойкой Профи" ТЕКС во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к

воздействию пара и конденсата, поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой «Пропиточной акрилатной» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Условия окраске	при Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Код изготовителя указан на упаковке:
625 - ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп. 3, тел./факс +7 (812) 380-33-99, info.russia@tikkurila.com, www.teks.ru

626 – Филиал ООО "Тиккурила"
309501, Россия, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, 26, тел./факс +7 (4725) 44-55-60