



## Cerablanket™

СТО 05802307-1-012-2017

**Тип:** стекловолокно огнеупорное керамическое

**Назначение:** теплоизоляция котлов, сварочных швов, трубопроводных сетей, свода стекловаренных печей, газовых и паровых турбин, футеровка колпаковых, промышленных печей для сушки и обжига, дымоходов, стен и сводов туннельных и кольцевых печей, крышки шахтных печей, стен и сводов нагревательных, термических печей, печей обжига и закалки, футеровка крышек сталь-ковшей, плавильных печей, тепловые барьеры, наполнитель компенсационных швов в кладке.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Cerablanket™
Классификационная температура	1260 °C
Химический состав,% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , в пределах	42-46
SiO <sub>2</sub> , в пределах	58-54
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>	64;96;128;160
Цвет	Белый
Номинальная толщина, мм	6,13,19,25,38,50

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
[mtk-sl@slsoz.ru](mailto:mtk-sl@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)