



ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ REMIX

SPRAY ACRYLIC PAINT

TDS



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аэрозоль, 520 мл RM-SPR09

Высококачественная эмаль предназначена для окраски и реставрации колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любой поверхности. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей атмосферостойкостью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Наносится на поверхность, которая предварительно отшлифована, очищена, обезжирена и высушена, при температуре не ниже +15°C.



Перед применением баллон встряхнуть 2-3 минуты. В процессе работы встряхивание периодически повторять.



Наносить равномерными тонкими слоями с расстояния 15-20 см.



Межслойная выдержка 3-5 мин.



По завершению работы прочистить распылитель — перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.



ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении, при температуре не выше +35°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности 5 лет с даты производства.

■ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Акриловые смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, диметиловый эфир.

■ ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуемая средняя толщина слоя 15-20 мкм (2-3 слоя) для получения оптимального укрывания поверхности и наилучшего расхода краски.

■ ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ

Внешний вид поверхности:

гладкая с металлическим эффектом
0,950-0,955 г/см³

Плотность:

• на отлип 5 мин.

Время высыхания при:

• для монтажных работ 15 мин.

• время полного высыхания 2 часа

■ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия:

1 балл (ГОСТ 15140-78)

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ:

0,35-0,4 у.е. (ГОСТ 5233-89)

Прочность пленки при ударе, прибор У-1:

45 см (ГОСТ 4765-73)

Эластичность пленки при изгибе:

1 мм (ГОСТ 6806-73)

■ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей (ГОСТ 9.403-80):

Минеральное масло: внешний вид пленки через 48 ч. не изменился

3% раствор хлористого натрия: внешний вид пленки через 24 ч. не изменился



8-800-550-77-17

www.remixchemie.ru