

Описание



Акриловый лак с высоким содержанием солидных веществ. Он отличается простотой использования, обеспечивая при этом высокий уровень качества получаемого результата, подходит для поддетального нанесения и полного окраса автомобиля

Физические Характеристики

Основа:	Акриловые смолы 2K	
Цвет:	Бесцветный	
Удельный вес:	1,0 kg/l при 20°C	
Вязкость CF/4:	18.5" при 20°C	
Толщина сухой пленки:	45 - 50 мкм/ 2 слоя	
Расход:	9-10 м ² /l	
Содержание солидных веществ:	49%	UNIX 50 2:1 HS без разбавления
VOC:	554 g/L	UNIX 50 2:1 HS без разбавления

Сопутствующие продукты

G5004 Отвердитель медленный	S321 Разбавитель быстрый
G5005 Отвердитель стандартный	S322 Разбавитель стандартный
G5006 Отвердитель быстрый	S324 Разбавитель медленный

T° (°C)			
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
< 18	G5006	G5006	S321 – S322
18 - 25	G5005- G5006	G5005	S322 – S324
> 25	G5005	G5004	S322 – S324

Подготовка поверхности

15-20 минут- рекомендуемая межслойная сушка базовой эмали до нанесения лака **UNIX 50 HS**

Пропорции смешивания

UNIX 50				
G5004	100:50 Объем	2 : 1	20°C	5 ч
G5005	100:49 Вес			
G5006				
		18.5"	F/4	

Нанесение

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

Сушка

20° C

G5004	25'	5ч	6ч	24ч	24ч
G5005	20'	5ч	6ч	24ч	24ч
G5006	15'	4ч	5ч	24ч	24ч

60° C

G5004	40'
G5005	30'
G5006	20'

Важно

Влажность влияет на компоненты лака UNIX 50, поэтому оборудование для нанесения должно быть абсолютно сухим. Закройте ёмкость с отвердителем сразу после использования.

При относительной влажности выше 70% и/или температуре ниже +10°C рекомендуется сушить при 60°C.

Очистка оборудования

Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

Безопасность

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соблюдайте Национальные нормативные акты по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности

Два года в невскрытой оригинальной упаковке.

Эти продукты предназначены только для профессионального использования. Перед использованием необходимо ознакомиться с паспортом безопасности и соблюдать меры предосторожности на упаковке продукта. Его правильное использование в соответствии с его целью и с учетом его технических и данных по безопасности, представленных в этих документах, является исключительной ответственностью пользователя. ROBERLO S.A.U не несет ответственности за неправильное использование любого продукта. Информация, включенная в эту документацию, основана на наших научных и технических знаниях на дату ее выпуска. ROBERLO S.A.U оставляет за собой право изменять и/или прекращать предоставление всей или части информации в любое время и без предварительного уведомления. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности информации. Последняя версия этого документа заменяет все предыдущие версии. Все положения, содержащиеся в настоящем документе, применяются к любым будущим изменениям или модификациям. За любой дополнительной технической информацией обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.