



GLOBAL 6000

E71VERSION: 180706
Page: 1/3**2:1 CLEAR COAT**

ОПИСАНИЕ


GLOBAL6000 это 2К акрил-уретановый лак отличающийся высоким уровнем блеска и простотой применения. Может использоваться как для локального, так и для панельного ремонта. Его твердость позволяет легко и быстро выполнить процесс полировки, где это необходимо.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Акриловый 2К	
Цвет:	Бесцветный	
Удельный вес:	0,98 kg/l at 20°C	
Вязкость CF/4:	16" at 20°C	
Толщина пленки:	35-40 микрон 2 слоя	
Расход:	9-10 m ² /l	
Твердые вещества:	43%	Global 6000
	39%	Смесь (100:50 vol)
VOC:	590 g/l	Смесь (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB(e)(840) 590g/l

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

- G 5004 Медленный отвердитель
- G 5005 Стандартный отвердитель
- G 5006 Быстрый отвердитель

		
<i>T_a</i> (°C)	<i>Отвердитель</i>	<i>Отвердитель</i>
< 18	G5006	G5005-G5006
18 - 25	G5005	G5004-G5005
> 25	G5004-G5005	G5004

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносите на базовое покрытие после межслойной выдержки рекомендованной производителем базовой эмали.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

GLOBAL 6000				
G 5004	100:50 По объему	2 : 1	20°C	
G 5005			16"	5ч
G 5006			F/4	4ч30'

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

					<td>1,2 -1,5</td> <td>2,2-2,5</td> <td>15-20</td> <td></td> <td></td>	1,2 -1,5	2,2-2,5	15-20		
	1,3	2,2-2,5	15-20	2	5'					
	1,2-1,4	2	10							

ВРЕМЯ СУШКИ

	20° C					60° C			Short wave IR		
										ВЫДЕРЖКА	СУШКА
G5004	25 мин	5ч	7ч	11ч	12ч	30 мин	5ч		Dark	3 мин	5 мин
G5005	18 мин	3ч	5ч	10ч	12ч	25 мин	4ч		Light	4 мин	6 мин
G5006	15 мин	2ч	4ч	9ч	10ч						

ПРИМЕЧАНИЕ

Влажность воздействует на компоненты прозрачного покрытия, поэтому оборудование для нанесения должно быть абсолютно сухим. Закройте контейнер для отвердителя сразу после использования.
Когда относительная влажность выше 70% и / или температура ниже + 10°C, рекомендуется сушить при температуре 60°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте растворитель для очистки до истечения срока жизни продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. Храните при температуре между + 5°C и + 30°C.

СРОК ГОДНОСТИ

Один год в неоткрытой оригинальной упаковке.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.

ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.