

Dynacoat Clear HS 6000 AS – высококлассный лак с превосходным блеском. Обладает великолепной растекаемостью в сочетании с высокой скоростью сушки и легкостью полировки, обеспечивая превосходный глянец, высокую прочность и долговечность покрытия.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

2: Dynacoat Clear 6000 HS AS
 1: Dynacoat Flexi Hardeners
 10-20%: Dynacoat Thinners/Extra Speed



МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

Используйте мерную линейку
 No. 1



ОБОРУДОВАНИЕ

Краскопульт: 1.2-1.4 мм
 Давление нанесения: 1.7-2.2 bar*
 * См инструкцию на краскопульт



НАНЕСЕНИЕ

2x1 слоя
 Первый слой - равномерный мокрый слой
 Второй слой - полный мокрый слой после указанной межслойной выдержки.



ВЫДЕРЖКА

Между слоями: 5-10 минут при 20°C
Перед сушкой: 5-10 минут при 20°C



СУШКА

	20°C	60°C
Dynacoat Flexi Hardeners	3 часа*	10 минут*

* Flexi Hardener Fast



ЗАЩИТА

Использование соответствующего респиратора
 AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме

ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ**Dynacoat Clear 6000 HS AS****Отвердители**

Flexi Hardener Fast

Flexi Hardener Medium

Flexi Hardener Slow

Растворители

Dynacoat Thinner Fast

Dynacoat Thinner Medium

Dynacoat Thinner Slow

Акселератор

Extra Speed

Матовый лак

Dynacoat Clear Matt: Для регулировки уровня блеска (см ТД D1.05.25)

ПОВЕРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Базовое покрытие на основе растворителей

Существующие покрытия

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

2 Dynacoat Clear 6000 HS AS

1 Dynacoat Flexi Hardeners

10-20% Dynacoat Thinners / Extra Speed

Используйте мерную линейку No. 1

УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

С верхним бачком

1.2-1.4 мм

2.0 - 4.0 bar,**

**См инструкцию на краскопульт

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите первый равномерный мокрый слой с последующей выдержкой 10-15 минут при 20°C. Время выдержки зависит от комбинации отвердителя и растворителя.

Второй слой - наносится полный мокрый слой с последующей выдержкой 10-15 минут при 20°C перед сушкой.

Это время зависит от условий применения лака.

СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ

С отвердителями Dynacoat Flexi Hardeners

3 часа при 20°C

Flexi Hardener + Dynacoat Extra Speed

1 час при 20°C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTI SCRATCH — D1.05.24

ВРЕМЯ СУШКИ	20°C		60°C	
	Сухой на отлип	Полностью сухой	Сухой на отлип	Полностью сухой
Flexi Hardener Fast	15 минут	4 часа	5 минут	15 минут
Flexi Hardener Fast + Extra Speed	15 минут	3 часа	5 минут	10 минут
Flexi Hardener Medium	45 минут	6 часов	5 минут	35 минут
Flexi Hardener Medium+ Extra Speed	25 минут	5 часов	5 минут	25 минут
Flexi Hardener Slow	45 минут	10 часов	10 минут	45 минут

ИК СУШКА	Полностью сухой	4 минут низкая мощность	8 минут полная мощность
-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

УРОВЕНЬ БЛЕСКА Уровень блеска может быть отрегулирован добавлением матового лака. Для получения полной информации изучите ТД Dynacoat Clear Matt D1.05.25.

ПОЛИРОВКА Готов к полировке через 1 час после сушки.

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	На слой: При рекомендованном нанесении (2 слоя):	25-30 мкм 45-60 мкм
-----------------------	---	------------------------

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД Готовой к нанесению смеси при толщине сухой пленки в 1 мкм: $\approx \pm 354 \text{ м}^2/\text{литр}$

Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ Используйте Dynacoat Thinners

ХРАНЕНИЕ Срок хранения продукта определён, для закрытой упаковки при 20°C. Избегайте большого температурного колебания. Срок годности; 4 года при 20°C.

VOC Содержание VOC для данного типа продуктов в готовой смеси 560 гр/литр.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTI SCRATCH
— D1.05.24**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

Головная организация

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru