



UHS Clear Rapid 90

супербыстрый лак UHS

RX C-07



Двухкомпонентный супербыстрый акриловый лак UHS Clear Rapid 90 с высоким сухим остатком. Лак отличается коротким временем сушки - всего 90 минут при +20°C, что позволяет ускорить ремонт автомобиля и повысить эффективность рабочего процесса. Предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей. Обладает повышенной стойкостью к царапинам (Scratch Resistance) и обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета (UV).

Фасовка: 1 л.

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 минут

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
супербыстрый лак UHS RX C-07	100 мл	100 г
отвердитель UHS C90 RX H-07.	50 мл	49 г

Не требует разбавления!

Нанесение

Жизнеспособность	1,5 часа при +20°C
Вязкость распыления (ВЗ-4).	13"-15" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2
Рекомендуемая толщина	40-60 мкм
Теоретический расход	1 л на 8,1 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 1,5 часа

Форсированная сушка при +45°C 10-15 мин

Выдержка перед форсированной сушкой 10-15 минут!

Инфракрасная сушка - запрещена!

Срок годности. 24 месяца



RX C-07
RX H-07



1,5 h/20°C



13"-15"/20°C



Ø 1,3-1,5 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2=40-60 мкм



10'



1,5h/20°C
10'-15'/45°C