

1K Etch Primer










LESONAL

ТИС

Апрель 2010

RUS L2.03.02

Описание	Безхроматный травящий грунт, используемый при окраске автомобилей и грузовых транспортных средств.
-----------------	---

 2 : 1 1K Etch Primer Растворитель Multi Thinner	 D	 16-18 сек. DIN Cup 4	 HVLP / LVLP / HR (gravity) 1.2 – 1.6 мм	 1 или 2 x 1	 5 - 7 мин.
 Мин. 15 мин. 20°C. Макс. 24 час. 20°C.	 2K HS Primer Filler 2K Filler 540 2K Topcoat				

Продукт и вспомогательные элементы	
Продукт	1K Etch Primer
Растворители	
Растворитель Multi Thinner Fast	Для уменьшения времени межслойной выдержки, окраска при пониженных температурах или в слабо вентилируемых помещениях.
Растворитель Multi Thinner Standard	Для использования на больших участках или при повышенной температуре.
Растворитель Multi Thinner HT	Для использования на больших участках или при рабочих температурах более 30°C.
Химическая основа	Травящий грунт 1K Etch Primer – Поливинилбутираль Разбавители Multi Thinners – смесь органических растворителей
Способ применения	
Пригодные для обработки поверхности	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий



AkzoNobel

1K Etch Primer


LESONAL

ТИС

Апрель 2010

RUS L2.03.02

Подготовка поверхности	Перед выполнением любого рода работ связанных со шлифованием, тщательно очистите поверхность с помощью обезжиривателя Lesonal Degreaser. Сталь – Необходимо удалить все следы ржавчины и тщательно выполнить шлифование до получения чистой поверхности. Глубокие очаги коррозии должны быть удалены при помощи дробеструйной обработки. Оцинкованная сталь – произведите тщательную шлифовку с помощью Scotch Brite 447 (красн.). Алюминий – произведите тщательную шлифовку с помощью Scotch Brite 447 (красн.). По окончании подготовительных работ и непосредственно перед применением травящего грунта 1K Etch Primer повторно обезжирьте поверхность с помощью Lesonal Degreaser.		
Пропорции смешивания Смесительная линейка D	2 объёмные части – Травящего грунта 1K Etch Primer 1 объёмная часть – Растворителя Multi Thinner		
Рабочая вязкость	16 - 18 сек. DIN Cup 4 при 20° C.		
Срок годности после смешивания:	6 месяцев при 20°С. Примечания: Перед применением продукта, тщательно перемешайте. Мойте краскораспылитель в конце каждого рабочего дня.		
Установки краскопульты:	Краскопульт	Диаметр дюзы	Рабочее давление
	С верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	0.7 бар (на воздушной головке) 2 - 3 бар (на входе) 3-4 бар
	HVLP с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	
	LVLP (HR) с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	
Нанесение:	Нанесите один или два равномерных мокрых слоя.		
Толщина плёнки:	6 – 12 микрон		
Теоретическая укрывистость м²:	11 м ² при толщине слоя 8 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочие условия)		
Очистка оборудования:	Используйте нитроцеллюлозный растворитель.		
Время сушки:	Минимально	15 мин. при 20° C	
	Максимально	24 час. при 20° C	
Последующие покрытия:	2K HS Primer Filler 2K Filler 540 2K Topcoat		
Полезные рекомендации:	- Не применяйте продукт в условиях относительной влажности выше 75 % или нахождении поверхности детали в точке росы, т.е. когда на поверхности образуется конденсат. Дождитесь улучшения условий или высыхания поверхности.		
Цвет:	Серый		



Срок хранения	1 год
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 780 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 752 г/литр

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Alexandr.Trofimov@akzonobel.com

www.lesonal.ru



AkzoNobel