


**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40  
 Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
 тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю  
 Руководитель ИЛ  
 Гладковский Л.А.  
 «15» 09 2022 г.




**Протокол испытаний  
 конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
 № 2691 от 15.09.2022 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 13.09.2022 г. № 653 Направление на сертификацию ОС № 257 от 15.09.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи нескладные моделей: «Южный крест Джек» (на фото), «Южный крест Боровой», «Южный крест Дл. Джек», «Южный крест Боровой М». Изготовлены ИП Горб Т.А. по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.
1.3 Дата получения объекта	15.09.2022 г.
1.4 Акт отбора образцов	15.09.2022 № 288
1.5 Заказчик	ИП Горб Т.А.. РФ, Москва, ул. Фестивальная, 59-4, 505
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка и рукояти. Клинок из нержавеющей стали, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Клинки ножей отличаются спусками: у ножа «Джек» клин от обуха, у ножа «Боровой – выпуклая линза. Рукоять из синтетического материала. Травмоопасная – наличие небольших подпальцевых выемок и одностороннего ограничителя. Передняя втулка из металла. Для художественного оформления ножей могут применяться различные способы, приемы и технологии художественного исполнения.




1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия» (пп. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	15.09.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.  
 3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытания холодного клинкового оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.  
 4. Условия испытаний: Температура в помещении 21°С, относительная влажность 45%.  
 5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51644-2000	Методы контроля	Результаты испытаний
толщина обуха, мм	более 2,6 (п.5.1.2)	п.9.2	3,2
твердость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	60
длина клинка, мм	не регламентирована	п.9.2	130-145
длина рукояти, мм	более 70 (п.5.1.1)	п.9.2	120/120
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 (п.5.4)	п.9.5	1
конструкция изделия	травмоопасная рукоять (п.5.1.1)	п.9.2	соответствует: глубина подпальцевых выемок 4 мм

**Заключение:** Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами разделочными, не относящимися к оружию.  
 Результаты испытаний распространяются на ножи моделей: «Южный крест Джек» (на фото), «Южный крест Боровой», «Южный крест Дл. Джек», «Южный крест Боровой М». серийно выпускаемые ИП Горб Т.А. по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.

Испытания провел

  
 подпись

Б.З.Сагдиев  
 инициалы, фамилия