



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

г. Тольятти, Московский пр-т, 10, офис 11

т. (8482) 618-006, 8 937 230-60-38

www.rezkras.ru

Готовая к употреблению высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА :

- водоразбавляемая, колеруемая, полуматовая краска
- обладает хорошей адгезией, высокой укрывистостью
- повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость, перепады температур и т.д)
- после отверждения сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 60°C.
- водонепроницаема, но позволяет поверхности "дышать"
- высокая износостойчивость (мытьё)
- легко наносится, быстро сохнет
- безвредна!
- не содержит токсичных и горючих растворителей!
- щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- безвредна, без запаха!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

- для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, оклеенных обоями, гипсокартонных, древесностружечных, древесноволокнистых поверхностей, дереву, черепице, асфальту, асбоцементу, и оцинкованной стали!
- для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных согласно нижеуказанной инструкции

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ :

- неокрашенную поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ
- при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить
- твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) отшлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить
- наносить только в сухую погоду, не мочить 3-4 часа после нанесения.

НАНЕСЕНИЕ :

- перед применением краску тщательно перемешать
- разбавление не рекомендуется
- наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °C на сухую поверхность
- регулярно перемешивайте краску во время работы
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего
- инструмент промыть водой сразу после окончания работы

ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА :

- перед влажной обработкой, наполнением водой, дать краске набрать окончательную твердость в течение 7 дней
- мыть мыльными растворами.
- можно обрабатывать антисептиком.

Вся продукция изготавливается на основе высококачественных исходных материалов: латексов BASF, DOW, FINDISP, цветочных пигментов швейцарской фирмы CIBA, DuPont (США) etc.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Разбавитель	Не рекомендуется, при необходимости до 5% – грунт-100, грунт-200.
Время высыхания	"На отлип" 30 - 60 минут, до твердого состояния 1,5 - 3 часа (В зависимости от температуры и влажности).
Сухой остаток	Не менее 45%
Плотность	~ 1,1 кг = 1 л
Блеск	Полуматовый.
Расход	200 – 300 гр/м2 - окрашенная поверхность, металл 300 – 400 гр/м2 - шпатлёванная поверхность, обои, гипсокартон, ДСП, ДВП 400 гр/м2 и более - бетон, штукатурка
Колеровка	По каталогу "Monicolor Nova", или любыми колерными пастами подходящими для вододисперсионных красок.
Чистка инструмента	Водой с содой и мылом или моющими средствами
Стойкость к мытью	Повышенная
Атмосферостойкость	Отличная, даже в промышленной среде
Хранение	Защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.
Токсичность	Экологически безвредна, без запаха
Стандарты	ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТЫ

ГАРАНТИИ :

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического прогресса.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.