

ФАКТУРА ВД-АК-104 с мраморным наполнителем.

Готовая к употреблению декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- декоративная штукатурка на основе финской (SH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии
- создает матовую поверхность
- обладает хорошей адгезией
- после формирования сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 50°C.
- водонепроницаема, но позволяет поверхности "дышать"
- светостойкая и атмосферостойкая
- легко наносится, быстро сохнет
- не содержит токсичных и горючих растворителей!
- щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- безвредна, без запаха!
- покрытие приобретает эксплуатационные характеристики в течение 21 дня с момента нанесения, при температуре окружающей среды не ниже +10°C и относительной влажности не ниже 65%.
- для влажных условий эксплуатации с вероятностью роста плесени, водорослей и грибка возможна дополнительная опция: добавка фунгицида, оказывающего длительное подавляющее их рост действие.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- для наружных и внутренних работ:
- наносится по штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу и др. минеральным поверхностям

КОЛЕРОВКА:

«ФАКТУРА» колеруется любыми колерными пастами, предназначенными для водных систем на различных колеровочных машинах.

«ФАКТУРА» колеруется на производстве по заказу покупателя по всем колеровочным системам, оплачивается отдельно и зависит от выбранного цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- неокрашенную поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- трещины на поверхности должны быть расшиты и зашпаклеваны
- поверхность должна быть обязательно обработана ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- поверхность должна быть сухой, бетон должен быть окончательно сформированный, грунт полностью высохшим
- при наличии жирных пятен, поверхность обезжирить
- твёрдые глянцевые поверхности (например окрашенные масляными или алкидными красками) отшлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить

НАНЕСЕНИЕ:

- при необходимости разбавить водой, но не более 5%
- тщательно размешать
- наносить кистью, валиком, специальным инструментом или распылением при температуре не менее +10 °С
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (минимум 12 часов при температуре 20°С и влажности 65%)
- инструмент промыть водой сразу после окончания работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход материала зависит от качества подготовки окрашенной поверхности и способа нанесения. Ориентировочный расход: 700-1000 г/м2

Разбавитель	не рекомендуется, при необходимости – вода не более 5% или акриловый грунт. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ!!!
Время высыхания	полное высыхание 1 слоя не менее 12 часов (в зависимости от температуры и влажности).
Сухой остаток	не менее 80%
Плотность	~ 2 кг = 1 л
Блеск	матовый.
Чистка инструмента	водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь высыхания
Стойкость к мытью	хорошая
Атмосферостойкость	для климата умеренного пояса
Хранение	защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.
Токсичность	экологически безвредна, без запаха
Стандарты	ТУ 2316-001-23522126-2012 и ГОСТЫ

ФАСОВКА:

Краска всех цветов фасуется в тару:

- ✓ 6 кг
- ✓ 12 кг
- ✓ 40 кг

ГАРАНТИИ:

- производитель гарантирует срок службы покрытия не менее 8 лет, при условии соблюдения технологии нанесения.
- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем.
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.