

## KU 320

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Высокая адгезия
- Экономичный расход
- Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
- Подходит для теплых полов
- Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам (кресла на роликах)

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей специально предназначен для укладки на впитывающие основания гибких напольных покрытий:

- ПВХ в рулонах
- гомогенного ПВХ
- гетерогенных ПВХ (на войлочной или вспененной основе)
- ПВХ на пробковой основе
- рельефного вспененного винила
- полужестких плиток
- иглопробивных покрытий с подложкой или без
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
- натуральных кокосово-сизалевых покрытий с латексной изнаночной стороной

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** подготовленные бетонные поверхности; стяжки на цементной основе; ангидритные стяжки; на старую керамическую плитку и старый паркет, выровненные смесями ROXOL; ДСП; фанера.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,35 г/см <sup>3</sup>
Вязкость	37 500 ± 25% мПа·с
Прочность на разрыв	0,8 Н/мм <sup>2</sup>
Цвет	светло-бежевый
Класс горючести	НГ
Время гуммирования <sup>(2)</sup>	от 5 до 10 минут
Рабочее время	от 35 до 45 минут
Открытое время	от 45 до 55 минут
Окончательное высыхание	около 48 часов
Открытие движения	около 18 часов
Температура нанесения	от +10°C до +30°C
Расход	320-450 г/м <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup>Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

<sup>(2)</sup>Время гуммирования – время первичного пленкообразования (испарения растворителей).

## НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности основания и структуры материала.

### ВЫБОР ШПАТЕЛЯ

Тип покрытия или специального основания	Шпатель, ТКВ	Средний расход, г/м <sup>2</sup>
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	220 - 300
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300 - 350
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосово-сизалевые	B2	400 - 500

Время гуммирования<sup>(2)</sup> и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.

Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

#### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.

- Всегда соблюдайте время высыхания поверхности.

- Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.

- Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования. Хранить в недоступном для детей месте.

- Не ставить больше одной паллеты друг на друга.

## ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Перемешать клей перед использованием.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

