

Описание материала

16/12/2016



Литье: Цветная декоративная смола Colour Resin

Свойства:

Двухкомпонентная эпоксидная смола: смола и отвердитель. Прозрачная и прочная, идеально имитирует стекло.

Можно делать отливки, включения до 2 см высотой, покрывать сверху или слоями.

Подходит как для профессионалов, так и для любителей.

- Смола прозрачная,
- Простое дозирование,
- Очень прочная,
- Можно использовать как лак.

Использование: объемные изделия, отливка изделий, рамки, лепные украшения, декоративные предметы, бижутерия...

Поверхности: для открыток, бумаги, стекла, фаянса, металла, силикона, окрашенного дерева, пластика.

Время отверждения: поверхностное - 12 часов, полное - 24 часа.

Уход за изделиями: аккуратно влажной материей.

Хранение: 6 месяцев в закрытом флаконе после вскрытия.

Идеальная температура хранения:

Для комплекта смола – отвердитель в оригинальной упаковке, хорошо закрытыми при температуре от 15°C до 25°C. Беречь от холода.

После отверждения смола не выдерживает длительный контакт при температуре более 50°C.

Очистка используемых инструментов: спирт 70°C или водно-спиртовой гель.

Упаковка: 150 мл

Применение:

Отливка декоративных предметов, заливка подносов, создание украшений, декорирование поверхностей, заливка предметов на поверхности высотой до 2 см.

1. В чистую и сухую емкость налейте сначала 1 порцию отвердителя **B**, затем 2 порции смолы Colour Résin **A**.
 2. Хорошо размешайте два компонента, даже по углам емкости (недостаточное смешивание не гарантирует отверждение, резкое смешивание приведет к образованию пузырьков).
- Перелейте содержимое в другую емкость** и размешайте снова для гарантии получения однородной смеси и оптимального отверждения.
3. Вылейте на поверхность по вашему выбору.
 4. Оставьте застывать на 24 часа, предохраняя от пыли.
- Скорость схватывания зависит от окружающей температуры и влажности.

Цветные декоративные смолы идеально подходит для смешанных техник **MIXED MEDIA** Pébeo.

Рекомендации Gédéo:

- Для того, чтобы определить необходимый объем смолы, налейте сначала воду в емкость и затем перелейте в мерный стакан: одна треть объема для отвердителя и две третьих для смолы. Хорошо просушите форму для заливки и мерную емкость перед тем, как вылить **Цветную** смолу.
- Смола принимает блеск или матовость поверхности формы, в которую ее заливают. Глянцевая форма – прозрачные и блестящие изделия, матовая – матовая поверхность.
- Для придания блеска матовой поверхности используйте лак **Gédéo GLOSS+** или смолу **Cristal Résin Gédéo** тонким слоем.
- Отполируйте поверхность, перед тем как нанести еще один слой на застывшую смолу.
- Для увеличения светостойкости не помещайте изделие из смолы на солнце в течение периода полной полимеризации (15 дней).
- Для изменения формы изделия из смолы (пример: приклеить изделие на бутылку...), можно извлечь из формы через 12 часов и придать ему любую другую форму. Полное отверждение наступит через 24 часа.
- **Цветные смолы** можно смешивать друг с другом для получения большой палитры оттенков.

Меры предосторожности:

- Избегайте попадания на кожу рук и в глаза, надевайте перчатки.
- Не смешивайте составляющие набора **Colour Resin Gédéo** с составляющими **Glazing Résin Gédéo**.
- Не превышайте объем 150 мл при смешивании смолы и отвердителя Colour Résin.
- Смолы **Gédéo** не предназначены для контакта с пищевыми продуктами

**Рекомендации: информация предоставлена в ознакомительных целях.
Мы всегда рекомендуем сделать тест на изделия перед работой.**

Более подробная информация о безопасности и условиях работы с продукцией в карточке безопасности, доступной на сайте: <http://ru.pebeo.com/Pebeo/Kartochki-bezopasnosti>