

Технические характеристики | Technical Specifications

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC TILES FOR INTERIORS				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,35
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 10	± 4,67
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,3	± 0,04
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,22
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,09
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	>10	15,1
Разрушающая нагрузка при толщине ≥ 7,5 мм Breaking strength for thickness ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 600	673
Прочность при изгибе при толщине ≥ 7,5 мм Bending strength for thickness ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 15	19,6
Разрушающая нагрузка при толщине < 7,5 мм Breaking strength for thickness < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 200	561,2
Прочность при изгибе при толщине < 7,5 мм Bending strength for thickness < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 12	21,9
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	не декларируется not declared	—
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАЗУРОВАННЫХ SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC FLOOR TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	± 2,81
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,19
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,19
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E ≤ 3	2,8
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	Н N	≥ 1000	1446,3
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	Н/мм ² N/mm ²	≥ 22	40,7
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс class	1-5	≥ 2
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	не декларируется not declared	—
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA