



PUROCOL EXPRESS

Полиуретановый монтажный клей

Дата: 02/11/05

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Химическая основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Открытое время*	Ок. 10 мин
Время схватывания*	Ок. 60 мин
Плотность	Ок. 1,11 г/мл
Влагостойкость	D4 в соответствии с DIN EN 204
Термостойкость	От -30°C до +100°C после отверждения
Прочность на разрыв	>10 Н/мм ² (DIN EN 204)
Сухой остаток	100% (не содержит растворителей)

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

PUROCOL EXPRESS – однокомпонентный, готовый к применению, прозрачный монтажный клей на основе полиуретана с высокой скоростью полимеризации и адгезионной прочностью.

Характеристики:

- Наносится из тубы
- Прозрачен после отверждения
- Сверхбыстрое отверждение
- Пенится для заполнения неровностей
- Эффективен на влажных поверхностях
- Класс влагостойкости: D4
- Отсутствует эффект пропитки

Области применения:

Любые задачи по склеиванию дерева
Производство мебели
Изготовление оконных рам, дверных блоков
Приклеивание изоляционных материалов (в т.ч. пенополистирола)
Приклеивание деревянных конструктивных элементов

Упаковка:

Цвет: прозрачный
Упаковка: туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Поверхности:

Типы: любые материалы, кроме ПЭ, ПС и ПП.
Подготовка: Поверхности должны быть высушены, очищены от пыли и грязи. Легкое увлажнение поверхностей ускоряет полимеризацию и улучшает заполняющие свойства клея, поскольку он вспенивается. Нанесите клей на одну из поверхностей при помощи выдавливающего пистолета. Соедините детали в течение 10 минут и зафиксируйте струбциной для обеспечения максимально высокой прочности склеивания. Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость.

Инструкция по применению:

Метод: ручной или пневматический выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +5 °C до +35 °C
Очистка: с помощью ацетона, уайт-спирита
Ремонт: с помощью PUROCOL EXPRESS

Рекомендации по безопасности:

Применяйте стандартные правила промышленной техники безопасности.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.