



# 26A

## Клей для напольных покрытий

Страницы: 1 из 1

**Технические данные:**

|  |  |
|--|--|
| Химическая основа  | Акриловая  |
| Консистенция   | Паста  |
| Механизм отверждения   | Сушка  |
| Образование поверхностной пленки   | Около 30 мин. максимум   |
| Сухой остаток  | 77%  |
| Открытое время*  | 15 мин   |
| Время отверждения  | Около 12 часов   |
| Адгезионная прочность (DIN 18156)  | Ок. 1,55 Н/мм <sup>2</sup>   |
| Термостойкость   | От -20 °С до +80 °С (полностью отвержденный)   |
| Норма расхода:<br>приклеивание по всей поверхности<br>нанесение полосами | В зависимости от используемого инструмента и субстрата – 40<br>–600 г/м <sup>2</sup> |

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

**Описание продукта:**

Клей 26А – готовый к использованию, универсальный, распыляемый клей с синтетическими смолами для использования в помещении.

**Характеристики:**

- Легкое нанесение.
- Профессиональное качество.
- Долго не образует поверхностную пленку.
- Высокая сила сцепления.

**Области применения:**

Для склеивания всех видов напольных покрытий, как ковры на пенной основе, виниловых, ПВХ (ДСП), линолеум и др.

**Упаковка:**

Цвет: светло-коричневый

Упаковка: 1 кг. 5 кг., 15 кг.

**Хранение:**

24 месяца в оригинальной, не использованной упаковке, в сухом месте, при температуре + 5 – 25 С°

**Поверхности:**

Материалы: пористые поверхности, типа бетона или дерева. Требования к поверхностям: ровные, сухие, чистые, гладкие поверхности, без трещин и неровностей. Остатки предыдущего клея

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

должны быть удалены механически, так как могут повлиять на качество склеивания. Не требует предварительной обработки поверхности.

**Инструкция по применению:**

Метод: мастерок В1 для винила, ПВХ и В2 для напольных покрытий с джутовой или синтетической прокладкой \ основой. За раз наносите на рабочую поверхность, которая будет покрыта в течение 20-30 мин. Расположите покрытие на обработанную клеем поверхность и плотно прижмите, либо используйте резиновый молоток. Температура нанесения от + 5 до + 35 °С. Очистка: не затвердевший 26А может быть удален с инструментов и материалов при помощи воды. Затвердевший клей счищается механически. Ремонтные работы производятся тем же материалом.

**Меры безопасности:**

Соблюдайте обычные гигиенические предосторожности. Работайте в защитных перчатках. Большая информация дана на бирке.