

# PROFIL МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЛЫЙ

## Технические данные:

Основа	Акрил
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание и кристаллизация
Плотность	1,5 г/мл
Термостойкость	От -20°C до +70°C
Открытое время*	Ок. 15 мин
Время отверждения*	Полное отверждение через 24-48 часов

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

## Описание продукта:

Конструкционный клей, не содержащий растворителей, с очень высокой начальной хваткостью и прочностью соединения. Можно использовать в качестве заполнителя зазоров в неровных поверхностях. Совместим с большинством строительных материалов (пористых и непористых).

## Характеристики:

- Не содержит растворителей
- Заполняет зазоры в неровных поверхностях
- Наносится на одну поверхность
- Высокая начальная хваткость
- Влагостойкий
- Можно окрашивать
- Заменяет гвозди и шурупы

## Области применения:

- Фиксация половых досок, подоконников, лепнины, декоративных элементов из полистирола.
- Приклеивание зажимов ковров, краев ковровых дорожек и кромок ступеней.
- Склеивание стеновых и напольных панелей, оконных рам и швов.
- Клеение деревянных элементов: планок, панелей, рукояток.
- Приклеивание полистирольных и других мягких изоляционных материалов.

## Цвет и упаковка :

*Цвет:* белый

*Упаковка:* туба 280 мл

## Срок годности:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от мороза.

## Поверхности:

*Типы:* любые материалы, кроме ПЭ, ПП и битумных материалов. Как минимум, одна поверхность должна быть пористой, иначе скорость отверждения клея будет заметно ниже.

*Подготовка:* Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Рекомендуется предварительный тест.

## Инструкция по применению:

*Метод:* Срежьте пластиковый наконечник над резьбой, приверните носик и отрежьте его под нужным углом. Используйте пистолет для нанесения клея на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками. Обязательно нанесите клей на края и углы панелей. Быстро соединить детали и сильно прижать или использовать резиновый молоток. Может потребоваться дополнительная фиксация тяжёлых элементов.

*Температура применения:* от +5°C до +35°C.

*Очистка:* водой – до отверждения, механическим путем – после отверждения.

## Рекомендации по безопасности:

Не следует использовать в тех случаях, где возможен непрерывный контакт с влагой.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.