



Kestokol D300

КЛЕЙ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СВОЙСТВА	Kestokol D 300 представляет собой водостойкий клей на основе ПВА-дисперсии, хорошо подходящий для склеивания массивной древесины, паркета, мебели для ванных комнат, ламината и для пленочной облицовки плит на деревянной основе.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Убедиться в точном совпадении стыков. Клей наносится ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Детали соединяются друг с другом и прессуются, при этом количество выдавленного избыточного клея должно быть равномерным во всей длине шва. Склеенные детали можно прессовать в холодном, теплом или высокочастотном прессе. Клеевой шов достигает своей окончательной прочности и водоустойчивости через 7 суток. При взаимодействии с некоторыми породами дерева кислотность клея может вызвать изменения цвета клеевого шва. Взаимодействие клея с железом может вызвать цветовые изменения в клеевом шве.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.
ХРАНЕНИЕ	Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Тип клея	ПВА дисперсия
Цвет	белый, после высыхания - прозрачный
Значение pH	2,8...3,2
Динамическая вязкость	8000....10000 мПа·с (Брукфильд RVT 5/20, 20°C)
Сухой остаток	50 ± 1%
Устойчивость к замораживанию	4 цикла замораживания-оттаивания
Водостойкость клеевого шва	D3 / EN 204

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Время открытой выдержки при расходе клея 150 г/м ²	ок. 10...12 мин
Давление сжатия (ненапряженные материалы)	0,1...0,5 Н/мм ²
Время сжатия при температуре + 20 °С	18...20 мин
Температура помещения, материала и клея	+ 18 ... 22 °С
Влажность дерева	8...12 %
Отн. влажность воздуха	50...70 %

Существующие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея и напряжения в материале сильно влияют на жизнеспособность и время схватывания. Поэтому численные данные, приведенные в наших рекомендациях, можно считать только исходными.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "Киилто-Клей"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7-800-3333033

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69