



ООО «Миньярский карьер»  
456007, Челябинская область, г. Миньяр  
ул. Горняк.  
ИНН 7401015550

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 г.

Щебень из скальных горных пород  
Фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-93

ж/д накладная № \_\_\_\_\_

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ тн.

Получатель \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

на отгруженную партию щебня фракции от 40 до 70 мм из скальных горных пород

| №<br>пп | Наименование показателей                                        | Требование     | Фактические<br>показатели |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|         |                                                                 | ГОСТ 8267-93   |                           |
| 1       | Зерновой состав:                                                |                |                           |
|         | Полный остаток на ситах, % по массе, d наим                     | от 90% до 100% | 93,0                      |
|         | 0,5 (d наим.+D наиб.                                            | от 30% до 60%  | 36,2                      |
|         | D наиб.                                                         | до 10%         | 4,0                       |
| 2.      | 1,25D наиб                                                      | До 0,5%        | -                         |
|         | Удельная эффективная активность<br>радионуклидов                | До 370 Бк/кг   | 20,4                      |
| 3.      | Содержание зерен пластинчатой и игловатой<br>формы (лещадность) | Группа 1 - V   | 12,0                      |
| 4.      | Содержание пылевидных частиц                                    | До 2%          | 1,4                       |
| 5.      | Содержание глины в комках                                       | До 0,25%       | -                         |
| 6.      | Содержание зерен слабых пород                                   | До 10%         | 3,8                       |
| 7.      | Марка по дробимости                                             | 200 и выше     | 600-800                   |
| 8.      | Марка по истираемости                                           | И1 - И4        | 23,7                      |
| 9.      | Марка по морозостойкости                                        | 15 и выше      | 300                       |
| 10.     | Насыпная плотность                                              | Не нормируется | 135                       |
| 11.     | Содержание вредных компонентов и<br>примесей                    | Приложение А   | В пределах нормы          |

Лаборатория  
Лаборатория качества  
(штамп лаборатории)  
Подпись:

(Фамилия и инициалы)