



ООО «Миньярский карьер»

456007, Челябинская область, г. Миньяр, ул. Горняк

ИНН 7401015550

№ _____ от _____ 2017г.

Смесь 0-80мм ГОСТ25607-2009

ж/д накладная № _____

Партия № _____

Дата отгрузки _____

Количество _____

Получатель _____

ПАСПОРТ
на отгруженную партию смеси С 4 (0-80 мм)

Зерновой состав смеси:

Наименование материалов	Остатки	Размер ячеек								
		80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Смесь щебеночно-гравийно-песчанное	частичные	3,4	14,0	13,5	20,7	20,2	12,8	9,5	2,4	2,0
	полные	3,4	17,4	30,9	51,6	71,8	84,6	94,1	96,5	98,5

	Наименование показателей	Норм.знач. ГОСТ 25607-2009	Фактический результат
1.	Удельная эффективная активность радионуклидов	до 370Бк/кг	23,0
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	до 5%	5,0
3.	Содержание глины в комках	до 1%	0,10
4.	Марка по дробимости	600-1200	800
5.	Марка морозостойкости	F15-400	300
6.	Марка по водостойкости	B1-B2	B1
7.	Марка по пластичности	Пл1-Пл3	Пл2
8.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	до 35%	28,1
9.	Насыпная плотность	не нормируется	1,55
10.	Определение устойчивости структуры щебня против распада	не более 3%	-
11.	Коэффициент фильтрации	не менее 1%	7,84
12.	Генетический тип материала	Плотные горные породы	

Лаборант _____ Гирфанова О.А. _____ (Фамилия и инициалы)

(штамп лаборатории)

