



# DURCIFOND

## Глубоко проникающий, пигментированный грунт фиксатор

### Техническое описание:

Специальный, глубоко проникающий пигментированный грунт фиксатор. Готовый к применению для нанесения на любую мягкую и пыльную основу внутри помещения. Укрепляет слабые основы, обеспечивает прекрасные условия для последующего надежного наложения любого типа отделочных материалов. Окраска, тонкие просвечивающиеся обои и ткани, специальные обои под окраску, нанесение декоративной отделки и т.д. в том числе на старые, частично отремонтированные поверхности, имеющие сильные цветовые различия. Рекомендуется всегда, когда необходимо укрепление слабой основы или выравнивание цвета основы. Обеспечивает последующее легкое снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Адаптирован к рыхлым, сильно абсорбирующим материалам, таким как: гипс, пенобетон, рыхлая штукатурка, слабая шпаклевка и т. п.

### Состав:

Полимерные смолы в виде эмульсии, карбонат кальция, реологический реагент, специальные добавки.

Раствор белого цвета, представляющий собой пасту жидкой консистенции.

### Основа:

СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: гипсовые листы и блоки, пористый кирпич, пенобетон, любые старые краски, (в т. ч. клеевые), старые, частично отремонтированные основы.

### На грунт фиксатор можно наносить:

обои и ткани, краски, стеновые покрытия, все типы декоративных покрытий.

**Справочная документация:** DTU 59.1.

### Технические характеристики:

Плотность пасты: 1,5.

Сухой экстракт: 67,49%.

pH: 7.

**Расфасовка:** Пластиковые ведра по 5 и 15 кг на зачехленных паллетах.

### Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода и высоких температур помещении как минимум 6 месяцев.

## Использование

### Важно соблюдать следующие условия:

не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C;

основа должна быть сухой;

не применять для наружных работ.

### Подготовка основы:

Основа должна соответствовать требованиям DTU 59.1, очищенной от слабых, отслаивающихся частиц.

### Применение:

Возможно добавление воды в пределах 5%. Материал наносится за один проход с помощью валика, кисти или пистолета.

На сильно впитывающих основаниях воз-

можно нанесение двух слоёв методом "мокрое по мокрому". Второй слой на ещё не высохший первый слой в перпендикулярном направлении. Использованные в работе инструменты очищаются водой.

**Время высыхания:** Около 3-4 часов в зависимости характера поверхности и условий окружающей среды.

Перед нанесением отделочных покрытий (обоев, краски и пр.) убедитесь, что DURCIFOND полностью высох.

**Расход:** Зависит от пористости поверхности, как правило от 150 до 250 гр/м².

## Грунт-фиксатор для старой и новой основы

Грунтовка DURCIFORD необходима для подготовки любого вида пыльных, рыхлых поверхностей и слишком абсорбирующих основ (гипс, пенобетон и т.п.).

## Преимущества:

- обеспечивает как упрочнение, так и непрозрачность основы;
- облегчает последующее снятие стеновых покрытий без разрушения основы;
- экономия краски за счет уменьшения числа наносимых слоёв

## Рекомендация:

для лучшего проникновения материала в рыхлую основу можно добавить 5% уайт-спирта.