



FINEX SYSTEM

Белая тонкозернистая шпаклевка для ремонта и отделки. Внутренние и наружные работы

Техническое описание:

Белая мелкозернистая шпаклевка для внутренних и наружных работ, не имеет усадки, отличается большим содержанием полимерных смол. FINEX SYSTEM является многофункциональным продуктом. Используется для ремонтных работ (заделка дыр и трещин), для предварительных отделочных работ, а также для тонкой окончательной доводки поверхности перед окраской. Продукт хорошо шлифуется обеспечивая высокое качество поверхности.

Состав:

Шпаклевка в порошке на основе белого цемента, наполнителей, полимерных смол и специальных добавок. Приготовленный раствор-паста имеет белый цвет.

Основа:

Бетон, кирпич, стеклоблоки, камень, пенобетон, старая краска*, старая декоративная отделка*.

На шпаклевку наносятся:

после полного высыхания любые краски, гидроизоляционные материалы, шпаклевки на основе гипса или цемента. Краски могут быть силикатные, эпоксидные или полиуретановые*.

Справочная документация:

DTU 42.1
Гранулометрия: тонкая, зерно до 150 микрон.

Адгезия: соответствует NFT 30 608.

pH: 9 после высыхания.

Начало схватывания: 50 мин.

Завершение схватывания: 1 час 10 мин.

Расфасовка: В мешках по 5кг и 15 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 6 месяцев.

*(за подробностями обращайтесь в наш технический центр)

Белая мелкозернистая шпаклевка

Благодаря большому
содержанию смол FINEX
SYSTEM используется
как для ремонта
и предварительного
выравнивания, так
и для тонкой финишной
отделки с высоким
качеством.

Преимущества:

- отсутствие усадки после высыхания;
- превосходная адгезия ко всем видам основ;
- тонкая финишная отделка

Рекомендация:

для достижения
безупречного качества
финишной отделки всегда
шлифуйте шпаклевку FINEX
SYSTEM до ее полного
высыхания и затвердения.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:
температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5°C до 35°C; нельзя пользоваться уже начиняющим затвердевать раствором; на гипсовую основу* и пенобетон сначала надо нанести нашу грунтовку PRIM-SM; не применять на полах производственных помещений.

Подготовка основы:

Основа должна быть чистой, прочной, сухой, очищенной от пыли и масляных пятен, возможных при распалубке. Стены надо очистить, старую краску, которая потеряла сцепление с основой удалить (согласно DTU 42-1). Всегда важно обеспечить хорошее сцепление с основой.

В случае необходимости закрепите основу грунтовкой PRIM-SM.

Приготовление раствора:

на мешок 5 кг – около 2 литров воды (на 15 кг – 6 литров воды).

Толщина нанесения:

до 30 мм, при наложении толстого слоя убедитесь, что основа принимает такую толщину слоя.

Расход: 1 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания:

зависит от условий окружающей среды, характера поверхности и толщины наложения шпаклевки. Как правило, при толщине наносимого слоя 1 см шпаклевка FINEX SYSTEM высыхает за 6 часов.