



ALEX SYSTEM

**Многофункциональный белый
ремонтный состав.
Внутренние и наружные работы**

Техническое описание:

Специальный состав для ремонта и реставрации без усадки и трещин. Ремонт и восстановление углов, карнизов, балконных плит и других элементов фасадов зданий. Выравнивание и отделка поверхности фасада по штукатурке, бетону, облицовочному камню и пр. Прекрасная морозоустойчивость, атмосферостойкость. Хорошо сопротивляется изгибу, хорошая паропроницаемость. Необходимо убедиться, что сама основа приспособлена для восприятия этих нагрузок.

Состав рекомендован для выполнения откосов окон при монтаже стеклопакетов*.

Состав:

Сухой продукт на основе белого цемента, наполнителей, полимерных смол и специальных добавок. Приготовленная паста белого цвета.

Основа:

Наносится на любые твердые, несущие поверхности, чистые и сухие, как внутри помещений, так и снаружи: бетон, цементная штукатурка, стеновые блоки, кирпич, старая краска* и пр.

На шпаклевку наносятся:

после полного высыхания любые краски, гидроизоляционные материалы, шпаклевки на основе гипса или цемента. Краски могут быть силикатные, эпоксидные или полиуретановые*.

Справочная документация:

DTU 42.1. P.V. СЕВТР № 2352.7.163.: раздел "Адгезия к гипсу и бетону после смены климатических сезонов, сопротивление сгибанию и сжатию, пародиффузия".

Техническая характеристика:

Гранулометрия: крупная, до 800 микрон.

Адгезия: соответствует NFT 30 608.

pH: 9 при затворении.

Начало схватывания: 50 мин.

Конец схватывания: 1 час 15 мин.

Расфасовка: В мешках по 5 кг и 15 кг на зачехленных паллетах.

Хранение: В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 9 месяцев.

*(за подробностями обращайтесь в наш технический центр)

**Универсальный
состав
для ремонта
и заделки**

Состав для всех видов ремонтных и реставрационных работ как внутри, так и снаружи помещений: выравнивание, ремонт, отделка любых поверхностей.

Преимущество:

- прочный и трещиностойкий;
- очень высокая адгезия к основе;
- атмосферостойкий, паропроницаемый;
- можно наносить как очень тонким, так и очень толстым слоем;
- при наложении хорошо держит форму;
- по высыхании можно наносить любой материал

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5°C до 35°C; не наносить при ярком солнце и при большой жаре; нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором; не применять на полах производственных помещений.

Подготовка основы:

Основа должна быть чистой, прочной, сухой, без пыли и масляных пятен, возможных при распалубке. Стены надо очистить, старую краску, которая потеряла сцепление с основой, надо удалить (согласно DTU 42-1). Важно обеспечить хорошее

качество основы. В случае необходимости закрепите основу грунтовкой PRIM-SM.

Приготовление раствора:

на мешок 5 кг – около 2 литров воды (на 15 кг – 6 литров воды).

Толщина нанесения:

любая, при наложении толстого слоя убедитесь, что основа принимает такой слой.

Расход: 1 кг/м² на 1 мм толщины

Время высыхания:

Зависит от условий окружающей среды, рельефа поверхности и толщины наложения шпаклевки. Около 3 часов при толщине наносимого слоя не более 5 мм и один день при большей толщине слоя шпаклевки.

Рекомендация:

Обращайте внимание на то, чтобы основа была прочной и чистой. В случае необходимости, используйте сначала грунтовку PRIM-SM.