



KEDOPLAN MUR

**Мелкозернистая сухая смесь
для отделочных работ.
Внутренние и наружные работы**

Техническое описание:

Универсальный выравнивающий состав для предварительного выравнивания цементной поверхности перед последующей отделкой как внутри, так и снаружи помещений. Эффективно использование данного продукта для быстрого выравнивания основы перед укладкой плитки. Рекомендован к применению в качестве мелкозернистого выравнивающего состава при отделке фасадов. Прочный, влагостойкий, атмосферостойкий. Легко наносится шпателем, быстро высыхает.

Состав:

Раствор на основе цемента с добавлением минеральных наполнителей и комплекса полимерных смол. Затворенный раствор представляет собой пластичную пасту серого цвета.

Основа:

Кирпичные поверхности и стеновые блоки, бетон, цементная штукатурка, пенобетон, керамические блоки.

На наложенный раствор:

после его полного высыхания можно укладывать плитку, наносить любые цементные растворы, шпаклевки, краски, а также пластиковые покрытия.

Справочная документация:

Результаты испытаний СЕВТР № В252-7-385/2: раздел "Оценка качества нанесения". Техническое заключение CSTB N9/99-682.

Технические характеристики:

Гранулометрия: средняя, зерно до 300 микрон.

pH: 12.

Время, в течение которого надо использовать затворенный раствор: от 3 до 4 час.

Плотность порошка: 1,2.

Плотность затворенного раствора: 1,6.

Расфасовка:

В мешках по 25 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 6 месяцев.

**Мелкозернистый
раствор для
выравнивания**

Разработанный для отделки стен и потолков при внутренних и наружных работах, мелкозернистый строительный раствор KEDOPLAN MUR позволяет получить поверхность превосходного качества, на которую можно наносить любые типы покрытий: плитку, шпаклевку, краску и пр.

Преимущество:

- высокое качество отделки;
- возможность легко выровнять рельеф поверхности и устранить ее дефекты в отношении планиметрии

Рекомендация:

если температура окружающей среды выше 30°C или погода слишком сухая, то до и после наложения раствора KEDOPLAN MUR увлажните основу водой.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5°C до 35°C; нельзя добавлять воду в уже затворенный раствор; раствор, который уже начал схватываться, непригоден; не применять по гипсу.

Подготовка основы:

Основа должна быть прочной, сухой и чистой, очищенной от слабых частиц и пыли, масляных пятен и краски. В случае необходимости, основу надо тщательно очистить с помощью щетки. Если есть сомнения в отношении основы (слишком

или не достаточно пористая), то сначала используйте нашу грунтовку PRIM-SM.

Приготовление раствора:

на мешок 25 кг около 5,5 литров воды.

Толщина наложения:

До 1 см за один проход, отдельными местами до 2,5 см.

Расход: около 1,3 кг/м² на 1мм толщины.

Время высыхания:

зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения раствора. Как правило, при толщине наносимого слоя в 1 см раствор KEDOPLAN MUR полностью высыхает за 24 – 36 часов.