



ISOCOL SUPER

Многофункциональный состав для монтажа и отделки блоков из гипса

Техническое описание:

Сухой клеевой раствор - клей/шпаклевка. Специально составлен для монтажа и отделки гипсовых блоков внутри помещений. Позволяет надежно приклеивать различные, строительные материалы: гипсокартон, керамическую плитку, фаянсовые изделия, утеплители, лепнину, декоративные элементы и т. п. Используется как клеевая шпаклевка при производстве отделочных работ на большинстве оснований. Рекомендуется к применению как клей для плитки в сухих помещениях. Не боится кратковременного воздействия влаги.

Состав:

Гипс, карбонат кальция, полимерные смолы и различные добавки. Приготовленный раствор (паста) имеет белый цвет.

Основа: Гипсовые блоки обычные и водонепроницаемые, ГКЛ, ГВЛ, бетон, пенобетон, штукатурка, агломераты пр.

Нанесение на ISOCOL S:

Все виды материалов за исключением составленных на основе цемента

Справочная документация:

DTU 25/31. Стандарт NF P 72.321

Технические характеристики:

Время использования: 2 часа 30 минут.

Продукт соответствует стандарту NF P 72. 321.

Расфасовка: В мешках по 5 кг и 25 кг на зачехленных паллетах

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке, в сухом помещении как минимум 9 месяцев

Универсальный клей-шпаклевка

Многофункциональный раствор ISOCOL S предназначен для монтажных и шпаклевочных работ по значительному числу материалов: гипсоблоки, ГКЛ, ГВЛ, керамические блоки, пенобетон и пр.

Преимущества:

- широта и универсальность применения;
- полное отсутствие усадки;
- высокая прочность клеевого соединения

Рекомендация:

Если вы намереваетесь облицевать плиткой перегородку из гипсоблоков, избегайте применения пленкообразующего клея или цементосодержащего клея, используйте ISOCOL S на основе гипса.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°C до +30°C; нельзя пользоваться, уже начинающим затвердевать раствором; не применять при наружных работах.

Подготовка основания:

поверхность гипсового блока должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление раствора:

на мешок с 25 кг смеси - 13-14 литров воды.

Применение:

Кладка первого ряда перегородки производится путем нанесения клеевого раствора на края и во внутрь пазов той стороны блока, которая, соответственно, ложится на пол и идет по вертикали. Зазор

между блоками не должен превышать 3 мм. Второй ряд кладется аналогично первому, состыковывая пазы блоков до того, как клеевой раствор начнет затвердевать. Это важно для выравнивания поверхности кладки. Перед кладкой третьего ряда дайте двум предыдущим рядам полностью высохнуть. Подравнивайте швы и поверхность блока в процессе работы, зашлифуйте швы по высыхании.

Расход:

зависит от ширины блоков: для блоков шириной 5 см - 1кг/м²; для блоков шириной 10 см - 2 кг/м².

Время высыхания:

в зависимости от условий окружающей среды - от 5 до 6 часов. Полный набор прочности в течении 24 часов.