



SUPER GLATT

Финишная шпаклевка для внутренних работ

Техническое описание:

Финишная шпаклевка в порошке для тонкой отделки и выравнивания стен и потолков сухих помещений. Хорошо приспособлена для исправления планиметрии основы и обеспечения ее окончательной гладкости. Прекрасная основа перед окраской или наклейкой обоев.

Состав:

Гипс, карбонат кальция, редисперсные смолы, реологические компоненты и специальные добавки. Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа:

СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВНУТРИ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ: гипсокартон; гипсовые блоки; шероховатый бетон; цементная и гипсовая штукатурка; старая краска*; грунтовка; шпаклевки первичной отделки на основе гипса (SUPER FULLER и др.).

Покрyтия: краска, обои, другие декоративные покрытия.

Справочная документация: AFNOR Norma 36.005, группа 111, класс 2.

Технические характеристики:

Время схватывания: 1 час (время жизни).

Плотность порошка: 0,8.

Гранулометрия: тонкая, зерно менее 150 микрон.

pH: 7.

Адгезия: Прочность сцепления с бетоном 0,5 N/mm²; прочность на сжатие 2,8 N/mm²; прочность на изгиб 1,2 N/mm².

Толщина наложения до 20 мм за 1 проход (при условии, что основа приспособлена к этому). Хорошо шлифуется.

Расфасовка: В мешках по 5 и 25 кг на зачехленных паллетах.

Хранение: В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 9 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

не применять при температуре окружающей среды ниже 5°C и больше 35°C; не применять в сырых помещениях и по сырой основе.

Подготовка основы:

Основа должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. должна быть чистой, сухой, твердой, очищенной от пыли и слабых отслаивающихся частиц. Если поверхность слишком неровная, то ее следует предварительно выровнять наложением шпаклевки для первичной отделки. Бетонные поверхности, штукатурку, гипсовые плиты и блоки надо очистить от зерен, зачистить жесткой щеткой и очистить от пыли. Старую краску надо прошлифовать, промыть, а поверхность загрунтовать.

Приготовление раствора:

На мешок 25 кг около 10 – 11 литров воды. Тщательно размешивайте раствор до однородной пастообразной массы,

предпочтительно перемешивать с помощью механической мешалки. Готовьте такое количество которое можно полностью использовать в течении не более 1 часа.

Применение:

Шпаклевка наносится вручную с помощью гладилки, или шпателя.

До наложения шпаклевки все существующие трещины должны быть раскрыты под углом и очищены.

Перед шлифовкой, если это необходимо, дайте нанесенному слою шпаклевки затвердеть. В случае наложения глянцевой или матовой краски предварительно используйте грунтовку.

Время высыхания:

В зависимости от толщины слоя, характера основы и условий окружающей среды, примерно от 3 до 6 часов на 1 мм толщины слоя.

Расход: От 300 до 400 г/м² или 0,8 кг/м² на 1 мм толщины.

Финишная шпаклевка для внутренних работ

SUPER GLATT предназначен для финишной отделки поверхностей и вместе с тем допускает выравнивание неровностей основы.

Преимущества:

- финишная шпаклевка; с возможностью нанесения слоя переменной толщины до 20 мм;
- легкая и удобная в обработке;
- быстро сохнет

Рекомендация:

Перед наложением SUPER GLATT все трещины должны быть расшиты и обеспылены.