

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ЛИСТ СИЛИКОНОВЫЙ**

Показатель	Значение
Твердость по Шору	65
Предел прочности на разрыв (кгс/см ²)	110
Удлинение (%)	500
Прочность на разрыв (кгс/см ²)	41
Упругость (%)	57
Объемное удельное сопротивление (ом/см)	$2 \cdot 10^{16}$
Диэлектрическая проницаемость (KV/мм)	30
Рабочая температура	-60- + 275 С