



- 30 насыщенных цветов
- атмосферостойкость - до 5 лет
- для дерева и металла
- износостойкая

#### Назначение и свойства:

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например оконные рамы, подоконники, двери, решётки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится, хорошо растекается. После нанесения образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью и стиранию, воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

Код: 02-001

Тип покрытия	Глянцевое	Время высыхания	24 часа
Поверхность	Металл, дерево	Расход	110-190 г/м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.

#### Рекомендации:

Перед нанесением использовать Грунтовку ГФ-021. Это уменьшит расход эмали и повысит долговечность покрытия. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

#### Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

#### Расход:

На однослойное покрытие 110-190 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

#### Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, сиккатив, вспомогательные добавки.

#### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

#### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C

#### Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

#### Срок годности:

24 месяца.

#### Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

#### Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

#### Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

#### Нормативный документ:

ТУ 2312-003-88753220-2010

#### Фасовки:

0,9 кг.; 1,9 кг.; 2,8 кг.; 6 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

#### Цвета:

бежевая, белая, бирюзовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, защитная, зелёная, зелёное яблоко, коричневая, красная, кремовая, лимон, морская волна, оранжевая, парижская зелень, салатная, светло-голубая, серая, синяя, сиреневая, слоновая кость, терракотовая, ультрамарин, фиолетовая, фисташковая, хаки, чёрная, шоколадная, ярко-зелёная

