



Refitex Cristallo



GB

APPLICATIONS AND REGULATIONS

Phthalate free hose suitable for food liquids passage without pressure in compliance with the EU Directive Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D2. In compliance with the KTW guidelines for the contact with drinkable water.

STRUCTURE

Flexible PVC hose with textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE

From -20°C to +60°C

D

ANWENDUNGEN UND RICHTLINIEN

Phthalatfreier Schlauch für den Durchfluss von flüssigen Lebensmitteln ohne Druck unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg.(EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C-D2 und der Richtlinie KTW für das Trinkwasser.

STRUKTUR

Flexibler PVC-Schlauch mit Textilverstärkung.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Von -20°C bis +60°C

I

APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo senza ftalati per passaggio di liquidi alimentari non in pressione secondo la Direttiva Europea Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D2. Conforme alla linee guida per il contatto con acqua potabile KTW.

STRUTTURA

Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -20°C a +60°C

F

APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau sans phthalates pour le passage de liquides alimentaires sans pression selon la Directive Européenne Reg.(EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D2. Conforme aux directives KTW pour le contact avec l'eau potable.

STRUCTURE

Tuyau flexible en PVC avec renforcement textile.

TEMPERATURE D'EMPLOI

À partir de -20°C jusqu'à +60°C

Ø Inside mm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working pressure bar *	Bursting Pressure bar *	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet size
4	10	3	30	90	100	79	30	80x120
5	11	3	26	78	100	92	30	80x120
6	12	3	20	60	25	103	110	80x120
6	12	3	20	60	50	103	48	80x120
6	12	3	20	60	100	103	42	80x120
8	14	3	20	60	25	126	80	80x120
8	14	3	20	60	50	126	48	80x120
8	14	3	20	60	100	126	24	80x120
9	15	3	20	60	100	138	24	80x120
9	15	3	20	60	50	138	36	80x120
9	15	3	20	60	25	138	80	80x120
10	16	3	20	60	50	149	36	80x120
10	16	3	20	60	25	149	48	80x120
12,5	18	3	12	36	50	172	24	80x120
12,5	18,5	3	-	-	50	178	24	80x120
13	19	3	12	36	50	184	24	80x120
13	19	3	12	36	25	184	48	80x120
13	20	3,5	12	36	50	221	20	80x120
15	21	3	12	36	50	207	20	80x120
15	21	3	12	36	25	207	36	80x120
16	22	3	10	30	50	218	20	80x120
16	24	4	10	30	50	302	16	80x120
19	26	3,5	10	30	25	296	20	80x120
19	26	3,5	10	30	50	296	14	80x120
19	27	4	10	30	50	346	10	80x120
20	28	4	10	30	50	362	12	80x120
25	33	4	8	24	25	436	10	80x120
25	33	4	8	24	50	436	8	80x120
25	34	4,5	12	24	25	498	10	80x120
25	34	4,5	12	24	50	498	8	80x120
30	38	4	7	21	25	514	12	80x120
30	38	4	7	21	50	514	7	80x120
32	40	4	7	21	25	543	8	80x120
32	40	4	7	21	50	543	5	80x120
32	42	5	7	21	25	695	8	80x120
32	42	5	7	21	50	695	5	80x120
38	48	5	6	18	25	808	5	120x120
40	50	5	6	18	25	846	6	120x120
45	55	5	5	15	25	940	5	120x120
50	60	5	5	15	25	1032	5	120x120
50	64	7	5	15	25	1500	5	120x120
50	66	8	5	15	25	1740	5	120x120

* Working and bursting pressure at 20°C

Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008

It is to emphasize that since thermoplastic products are subject to deformations and shrinkings also due to the outside temperature, the length tolerance is ± 5%