

PROFILUX Грунтовка PL-17A

Акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ



Описание продукта

Область применения	Грунтовка для внутренних и наружных работ. Для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, газобетонных, гипсовых строительных материалов и других видов пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием и дальнейшей окраской, отделкой водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Выравнивает впитываемость поверхности; - Уменьшает расход краски; - Улучшает адгезию к основанию; - Укрепляет пористые и непрочные поверхности. - Стойкий к воздействию щелочей; - Быстросохнущий; - Экологически безопасная, почти без запаха; - Повышает комфорт применения и прочность слоя последующих покрытий.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания – прозрачный.
Плотность	1,0-1,1 г/см ³
Состав	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки
Разбавитель	Не разбавлять
Фасовка	1л; 5л; 10л

Нанесение

Подготовка	<p>Основание должно быть сухим, чистым, прочным. Загрязнения, жир, масло, отслаивающиеся старые покрытия следует удалить. Новые цементные и известково-цементные штукатурки обрабатывать не ранее, чем через 3 недели.</p> <p>ДСП, МДФ и ОСП плиты, а также места с пятнами и разводами подлежат обработке блокирующим пятна грунтом Profilux ГФ-21.</p> <p>Рекомендации к подготовке основания в таблице №1.</p>
Нанесение	<p>В зависимости от впитывающей способности основания наносить в один или два слоя кистью, валиком или краскораспылителем.</p> <p>Оптимальные результаты достигаются при использовании валика со средней длиной ворса (около 18мм) на микрофибровой основе. Следует избегать неравномерного нанесения и не допускать образования потеков, а также избыточного грунтования «до блеска». При возникновении блестящей поверхности следует провести матирование абразивными материалами.</p> <p>Применять при температуре не ниже +5°C.</p>
Инструмент	Кисть, валик, краскопульт.
Очистка инструмента	Не полностью схватившуюся грунтовку можно отмыть водой с мылом. При полном схватывании можно применить сольвент или скипидар.
Расход	До 15 м ² /л. В зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.
Время высыхания	<p>При температуре 20 °С и влажности воздуха 65%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Межслойная сушка 30 -60 минут. • Окрашивание поверхности возможно не менее чем через 2 часа. <p>При снижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Нанесение последующих слоев производить только после полного высыхания грунта.</p>

Хранение	Гарантийный срок хранения– 12 месяцев со дня изготовления в тёмном, сухом, прохладном месте. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до 30°С. Специальная морозостойкая модификация грунта PL-16 (с зимней маркировкой в виде специального стикера с пиктограммой) выдерживает 5 циклов заморозки до-20°С. Размораживать постепенно, при комнатной температуре, без подогрева. После размораживания провести тщательное промешивание с помощью насадки-миксера на рель при высоких оборотах.
Меры предосторожности	Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. При нанесении распылением не вдыхать пары, использовать защиту органов дыхания. При попадании в глаза или на кожу – промыть водой. Хранить в недоступном от детей месте. Покрытие после высыхания безвредно для организма человека.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

таблица №1

№	Основание	Предварительная обработка и грунтовка
1.	Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе, гипсовые штукатурки, гипсовые плиты, бетон	Грунт PL-17A
2.	Гипсокартонные плиты	Грунт PL-17A
3.	Синтетические штукатурки, известковый песчаник	Грунт PL-17A
4.	Неокрашенные обои "Рауфазер" и тесненные обои без пятен	Грунт PL-17A
5.	Старые прочные матовые дисперсионные покрытия.	Не грунтовать
6.	ДВП, ДСП, фанера и твердые волокнистые плиты, цветные металлы	Адгезионная грунтовка Profilux ГФ-21
7.	Поверхности, пораженные плесенью или грибком	Устранить источник увлажнения. Поражение тщательно удалить и дать хорошо просохнуть.
8.	Солевые выцветы	Механически удалить рыхлые частицы и обработать грунтовкой Profilux ГФ-21.
9.	Длительно эластичные герметики и профили	Не перекрашивать
10.	Кладка из керамического, клинкерного и силикатного кирпича	Перед нанесением должны иметь сухую поверхность.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert

142407 МО, Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Телефон: +7 495-221-66-66

E-Mail: info@profilux.ru

www.profilux.ru

Техническая информация от май 2021