

PROFILUX Грунт ГФ-021 универсал

Для наружных и внутренних работ



Описание продукта

Назначение	Для грунтования железа или стали, окрашенных и загрунтованных цветных металлов, дерева и плит ДСП, ОСП, оргалита, гипсокартона, и других поверхностей для последующего покрытия алкидными эмалями, воднодисперсионными красками и штукатурками.
Свойства	Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, блокирует пятна из основания от смолистых, дубильных и пр. красящих веществ, обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
Цвет	Серый, красно-коричневый.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.
Фасовка	1.9кг; 5кг; 20кг

Нанесение

Подготовка	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить.
Нанесение	Перед нанесением поверхность необходимо очистить от жира, пыли, ржавчины, окалины и других загрязнений. Металлические поверхности обезжирить уайт-спиритом или бензином, хорошо просушить. При необходимости грунтовку разбавить сольвентом или ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении от 5% до 1:1.
Инструмент	Кистью, валиком, методом пневматического и безвоздушного распыления.
Расход	При однослойном покрытии по гладкой маловпитывающей поверхности расход грунта 60-100 г/м ² . На рельефных основаниях, соответственно, расход выше. Точный расход проверяется пробным окрашиванием.

Время высыхания	Каждого слоя – не более 24 ч при +20°C при понижении температуры до 10-15°C время высыхания может увеличиться в 2-3 раза. Перед нанесением ответственных воднодисперсионных покрытий время сушки составляет не менее 48 часов. Рекомендуется пробное окрашивание.
------------------------	---

Примечания

Хранение	Хранить в плотно закрытой оригинальной таре, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня производства. Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
Меры предосторожности	Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Покрытие после высыхания безвредно для организма человека. При попадании в глаза или на кожу вымыть большим количеством воды, проконсультироваться у врача. Беречь от огня! Не проводить работы вблизи от открытых источников огня.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142434 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Январь 2022