

## Смеси периклазовые и хромитопериклазовые



Физико - химические показатели, зерновой состав соответствуют **ТУ 1523-031-72664728-2008**.

**Применение:** для изготовления воздушнотвердеющих бетонов, для футеровки желобов и других элементов мартеновских печей, а также для изготовления огнеупорных обмазок.

### Характеристики изделий

Наименование показателей	Норма для марок		
	СХП	СХП-1	СПХ
Группа песка			
Массовая доля, %:			
MgO, не менее	50	55	60
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , в пределах	16-30	6-12	10-16
Массовая доля влаги, %, не более		2	
Массовая доля, %			
остаток на сетке №5, не более		5	
проход через сетку 05, в пределах		35-60	
проход через сетку 0063, не менее		20	