



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДВУХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в



ТОЛЩИНА		12 MM		15 MM		16 MM		21 MM			
1 СЛОЙ	ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	3 MM		3 MM		4 MM		6 MM			
2 СЛОЙ	ВОДОСТОЙКАЯ БЕРЁЗОВАЯ ФСФ ФАНЕРА	9 MM		12 MM		12 MM		15 MM			
ШИРИНА		100	120	140	160	180	200	220	240	280	300 MM
	12 MM										СЕЛЕКТ
	15 MM										НАТУР
	16 MM										РУСТИК+
	21 MM										РУСТИК
ДИАПАЗОН ДЛИН		МИНИМАЛЬНО И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРТИИ									

12 MM	ОТ 400 ДО 1400 MM (РАЗНОДЛИНКА С ШАГОМ 200 MM, 30% ДОСКА ДО 1000 MM)
15 / 16 MM	ОТ 600 ДО 2800 MM (РАЗНОДЛИНКА, С ШАГОМ 200 MM, 30% ДОСКА ДО 1200 MM)
21 MM	ОТ 600 ДО 2800 MM (РАЗНОДЛИНКА С ШАГОМ 200 MM, 10% ДОСКА ДО 1200 MM)

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК +	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 5 MM; ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ.	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ И ШПАКЛЁВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM; ТОЧЕЧНЫЕ ГРУППОВЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ ДО 30 MM; УСУШКИ; ГЛАЗКИ; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЁВАНЫ.	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ, СРОСШИЕСЯ СУЧКИ; ШПАКЛЁВАННЫЕ, НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛИНОЙ 50 MM И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM; ГЛАЗКИ; СЕРДЦЕВИНА; ПРОРОСТЬ; ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛИНОЙ ДО 3 MM И ШИРИНОЙ ДО 1 MM; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЕВАНЫ.	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ, СРОСШИЕСЯ СУЧКИ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ; ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ ДОПУСКАЮТСЯ ШИРИНОЙ СВЫШЕ 2 MM, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 100 MM И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 MM; ЗАБОЛОНЬ ДО 25% ДОСКИ; ГЛАЗКИ; СЕРДЦЕВИНА; ПРОРОСТЬ; ЧЕРВОТОЧИНЫ; ЗАКОРИНЫ; СЛЕДЫ КОРРОДИИ; ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛИНОЙ ДО 5 MM И ШИРИНОЙ ДО 2 MM; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЕВАНЫ.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 MM
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 MM НА 100 MM
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 MM НА 1000 MM
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 MM НА 150 MM
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 MM
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ	
ФЕНОЛ	0.1 МГ/МЗ ЕС 500-005-2
ФОРМАЛЬДЕГИД	0.05 МГ/МЗ ЕС 215-185-5
ФАНЕРА	
БЕРЁЗОВАЯ ФСФ	
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	D-S2, D0
КЛАСС ФОРМАЛЬДЕГИДА	E1
СКЛЕЙКА	EN 13986:2004, EN 717-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ	КЛАСС 1
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	EN 314-1, EN 314-2
	F60/40
	EN 13986:2004, EN 310
	E60/30
	EN 13986:2004, EN 310

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЫЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°С НА ПОВЕРХНОСТИ СТЫЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°С В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°С ДО 25°С

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ
-25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
-1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО