



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДВУХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в



ТОЛЩИНА		12 MM	15 MM	16 MM	21 MM
1 СЛОЙ	ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	3 MM	3 MM	4 MM	6 MM
2 СЛОЙ	ВОДОСТОЙКАЯ БЕРЁЗОВАЯ ФСФ ФАНЕРА	9 MM	12 MM	12 MM	15 MM
ШИРИНА		100	120	140	MM
ДЛИНА		400-1200 MM (НА ВЫБОР, ШАГ 10 MM)			
ЗАПИЛ		45°	60°	90°	
СОЕДИНЕНИЕ		ШИП-ПАЗ ПО ДЛИНЕ И ТОРЦАМ			
ФАСКА		ПО ПЕРИМЕТРУ			

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК +	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 5 MM; ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ.	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ И ШПАКЛЁВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM; ТОЧЕЧНЫЕ ГРУППОВЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ ДО 30 MM; УСУШКИ; ГЛАЗКИ; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЁВАНЫ.	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ, СРОСШИЕСЯ СУЧКИ; ШПАКЛЁВАННЫЕ, НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛИНОЙ 50 MM И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM; ГЛАЗКИ; СЕРДЦЕВИНА; ПРОРОСТЬ; ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛИНОЙ ДО 3MM И ШИРИНОЙ ДО 1 MM; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЕВАНЫ	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ, СРОСШИЕСЯ СУЧКИ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ; ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ ДОПУСКАЮТСЯ ШИРИНОЙ СВЫШЕ 2 MM, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 100 MM И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 MM; ЗАБОЛОНЬ ДО 25% ДОСКИ; ГЛАЗКИ; СЕРДЦЕВИНА; ПРОРОСТЬ; ЧЕРВОТОЧИНЫ; ЗАКОРИНЫ; СЛЕДЫ КОРРОДИИ; ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛИНОЙ ДО 5 MM И ШИРИНОЙ ДО 2MM; ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЕВАНЫ

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 MM
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 MM НА 100 MM
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 MM НА 1000 MM
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 MM НА 150 MM
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 MM
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ	0.1 МГ/М3 ЕС 500-005-2 0.05 МГ/М3 ЕС 215-185-5	
ФАНЕРА	БЕРЁЗОВАЯ ФСФ	
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	D-S2, D0	
КЛАСС ФОРМАЛЬДЕГИДА	E1	EN 13986:2004, EN 717-2
СКЛЕЙКА	КЛАСС 1	EN 314-1, EN 314-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ	F60/40	EN 13986:2004, EN 310
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	E60/30	EN 13986:2004, EN 310

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°С НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°С В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°С ДО 25°С

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ
-25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
-1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО