

Технический лист №2.07. Версия от 04.2014

Лента самоклеящаяся PLANTERBAND

СТО 72746455-3.1.6-2014

Описание продукции:

PLANTERBAND - это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

PLANTERBAND получают путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку



Область применения:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран **PLANTER** марок: **extra®**; **standard®**; **eco®**; **geo®**.

Крепление профилированных мембран **PLANTER** к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Материал
	PLANTERBAND
Толщина**, мм ($\pm 0,1$ мм)	1,5
Масса* 1 м ² , кг, ($\pm 0,25$ кг)**	1,5
Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0
Температура хрупкости вяжущего**, °С, не выше	минус 35
Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	минус 25
Прочность сцепления с бетоном***, МПа (кгс/см ²), не менее	0,2
Прочность на сдвиг клеевого соединения***, кН/м (кгс/см), не менее	2(2)
Тип защитного покрытия	верхняя сторона нижняя сторона
	полимерная пленка HDPE антиадгезионная пленка

* — Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель.

** — Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.

*** — Методика испытаний по СТО 72746455-3.1.6-2014.

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
Длина	м	10
Ширина	см	12,5

Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке. Может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Хранение:

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

Транспортировка:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

Сведения об упаковке:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.