

перепроверить

Общество с ограниченной ответственностью
"Новоколор"

ПАСПОРТ
Грунтовка ГФ – 021 ТУ 2312-009-79211527-2006

Партия № 3D Цвет кр. коричневый

Дата изготовления 01. 2014 Масса нетто, кг _____

Вид тары _____ Количество единиц _____

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат анализа
1	Цвет пленки грунтовки	Серый, кр. кор. (оттенок не нормируется)	<i>серый</i>
2	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, матовой или полуглянцевой	<i>серый</i>
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при температуре (20±0,5) °С, с	Не менее 60	<i>94</i>
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	75-83	<i>82,8</i>
5	Степень перетира, мкм, не более	50	<i>40</i>
6	Время высыхания до степени 3 не более при температуре (20±0,5) °С, ч, не более	<i>быстрее</i> <i>24</i>	<i>8</i>

Начальник лаборатории

